



FICHA TÉCNICA

Edição: MAR 2024

BETUME REPARAÇÃO PEDRA



presto

FABRICANTE		FORNECEDOR	
European Aerosols GmbH		ATWOO – Car Cosmetics, Lda.	
Morada:	Kurt-Vogelsang-Str. 6 74855 Haßmersheim - Alemanha	Morada:	Est. Alqueidão da Serra, 1005 - Perulhal 2440-206 Reguengo do Fétal
Telf.	+49 (0) 6266 75 0	Telf.	+351 244 765 096
Email:	info-de@european-aerosols.com	Email:	geral@atwoo.pt
		Site:	www.atwoo.pt

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO			
COR	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	REFERÊNCIA
Cinza	Betume Reparação Pedra	250 GR	PR-443374

DESCRIÇÃO

O Betume Reparação Pedra é um betume de 2 componentes “sem estireno” de reparação. É especialmente indicado para a manutenção das superfícies de pedra danificadas, para a colagem de elementos minerais partidos e para o enchimento de furos. Utilização universal em todo a área de hobby e bricolage.

QUALIDADE E PROPRIEDADES

- Fácil de trabalhar
- Alta elasticidade
- Boa aderência
- Fácil de lixar, mesmo após um longo período de tempo
- Resistente a ácidos e bases fracos, propelentes, solventes, água e sal de degelo

DADOS FÍSICOS E QUÍMICOS

- Base: resina de poliéster com enchimentos minerais
- Odor: característico
- Consistência: suave, tixotrópica
- Tempo de utilização a 20°C (Pot Life): aprox. 7-8 minutos
- Temperatura de trabalho: mínimo 12°C
- Tempo de secagem (20°C, 50 % humidade relativa do ar): pode ser lixado: após aprox. 30-40 min
- Ponto de inflamação: aprox. 33°C (resina), não aplicável para o endurecedor
- Densidade a 20°C: betume -> 1.85 g/cm³ | endurecedor -> 1.15 g/cm³
- Adição do endurecedor: 2-4 % (mistura ideal 2,5 %)
- Resistência à temperatura do material curado: 120°C
- Armazenamento: 18 meses



FICHA TÉCNICA

Edição: MAR 2024

BETUME REPARAÇÃO PEDRA



PROCESSO DE APLICAÇÃO

Antes de usar, ler cuidadosamente as direções na embalagem e proceder adequadamente

- O objeto a reparar deve estar desenferrujado, limpo, seco, livre de gordura e lixado
- Retirar a quantidade necessária do betume da embalagem e misturá-la bem com a quantidade correspondente do endurecedor
- Aplicar o material misturado na espessura de camada desejada
- Após aprox. 30-40 min, a área reparada pode ser perfurada, lixada, serrada, raspada e pintada
- Limpar as ferramentas imediatamente após o uso, se necessário com um diluente nitro
- Não reintroduzir o material misturado na lata

SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

MEIO-AMBIENTE/ELIMINAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Meio-ambiente: Este produto é 100% livre de metais pesados. As tampas e as embalagens são feitas de materiais reciclados.

Eliminação: Somente as embalagens completamente vazias podem ser colocadas num contentor apropriado. As embalagens que não estejam vazias devem ser eliminadas como "lixo especial" conforme a regulamentação em vigor.

Rotulagem: Todos os produtos fabricados pela European Aerosols estão em conformidade com os regulamentos atuais de rotulagem. A classificação e distinção são feitas de acordo com a forma legal atual do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (SGH), ou, mais precisamente, pelas regulamentações CLP 1272/2008/EG. As nossas fichas de dados de segurança estão em conformidade com a forma atual do REACH 1907/2006/EG, artigo 31 e apêndice II.

Armazenamento: 18 meses em condições de armazenamento apropriadas (=10°- 25°C, humidade relativa do ar. m 60%) no recipiente original fechado. Proteger da luz solar direta, congelação e humidade.

RESPONSABILIDADE

Esta informação técnica é dada com base no nosso melhor conhecimento. No entanto as notas aqui mencionadas não são vinculativas e não dispensam os testes próprios para verificar se os produtos fornecidos são adequados para a aplicação em específico. A utilização e o manuseamento estão fora do nosso controlo e, portanto, exclusivamente sobre a responsabilidade do utilizador. A European Aerosols não assume a responsabilidade, exceto se na causa do incidente estiver uma falha incorrida pela European Aerosols.