

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Este documento destina-se apenas a uso comercial e informativo. O Keraben Grupo reserva-se o direito de modificar ou eliminar qualquer informação contida no mesmo. Em caso de dúvida, verificar com a fábrica as informações contidas nesta ficha de dados.

CÓDIGO:	ARTIGO	FORMATO	GRUPO
GDH4203J	ZQ LONDON GRAFITE LAPPATO	60 X 60	Bla - Anexo G - DOP PPBIA-001

TIPO DE PASTA DE PORCELANA	CLASSE Esmaltagem
ACABAMENTO SEMI-POLIDO PRODUTO DESTONADO (V2)	
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO Tráfego intenso. Lojas, salões, locais públicos e centros comerciais	
5	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO SEGÚN LA NORMA ISO 13006 Y UNE-EN 14411

DIMENSÃO		ESSAY-NORM	NORMA ISO 13006		ZIQZAQ	
	COMPRIMENTO - BITOLA CENTRAL	ISO 10545-2	±0,3%	±1,00 mm	±0,08%	B: 597,0±0,50mm
	CURTO - FURO CENTRAL	ISO 10545-2	±0,3%	±1,00 mm	±0,08%	B: 597,0±0,50mm
	ESPESSURA	ISO 10545-2	±5,00%	±0,50 mm	±5,00%	9,0 ±0,45mm
	RECTIDÃO DOS LADOS	ISO 10545-2	±0,3%	±0,80 mm	±0,10%	≤0,60 mm
	ORTOGONALIDADE	ISO 10545-2	±0,3%	±1,50 mm	±0,18%	≤1,10 mm
	PLANICIDADE / EMPENO DA SUPERFÍCIE LATERAL	ISO 10545-2	±0,4%	± 1,80 mm	+0,15% / -0,10%	+0,90 mm / -0,60 mm

PROPIEDADES FÍSICAS.		ESSAY-NORM	VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	ZIQZAQ
	RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO	EN 16165 Anexo A	Declaração do fabricante	NÃO APLICÁVEL
		EN 16165 Anexo B	Declaração do fabricante	NÃO APLICÁVEL
		EN 16165 Anexo C	Declaração do fabricante	NÃO APLICÁVEL
		ANSI A137: DCOF	Declaração do fabricante	NÃO APLICÁVEL
	ABSORÇÃO DE ÁGUA	ISO 10545-3	≤0,5%	< 0,15%
	RESISTÊNCIA À RUPTURA	ISO 10545-4	1300N	1655N
	RESISTÊNCIA À FLEXÃO	ISO 10545-4	35 N/mm²	38 N/mm²
	IMPACTO	ISO 10545-5	Declaração do fabricante	RESISTE
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	ISO 10545-7	Declaração do fabricante	PEI 3
	COEFICIENTE DE EXPANSÃO	ISO 10545-8	9 – 10 ⁻⁶ K ⁻¹	6,2 – 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	RESISTÊNCIA TÉRMICA	ISO 10545-9	Declaração do fabricante	RESISTE
	RESISTÊNCIA À FISSURAÇÃO	ISO 10545-11	Necessário	RESISTE
	RESISTÊNCIA AO GELO	ISO 10545-12	Declaração do fabricante	RESISTE

PROPRIEDADES QUÍMICA.			ESSAY-NORM	NORMA ISO 13006	ZIQZAQ
	RESISTÊNCIA A ÁCIDOS/BASES FRACOS	ÁCIDO CÍTRICO	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	LA
		ÁCIDO CLORÍDRICO	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	LA
		HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (BASE)	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	LA
	RESISTÊNCIA A ÁCIDOS/BASES FORTES	ÁCIDO LÁCTICO	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	HA
		ÁCIDO CLORÍDRICO	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	HA
		HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (BASE)	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	HA
	RESISTÊNCIA AOS AGENTES DE LIMPEZA		ISO 10545-13	Mínimo B	A
	RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS		ISO 10545-14	Mínimo 3	5

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Este documento destina-se apenas a uso comercial e informativo. O Keraben Grupo reserva-se o direito de modificar ou eliminar qualquer informação contida no mesmo. Em caso de dúvida, verificar com a fábrica as informações contidas nesta ficha de dados.

CÓDIGO:	ARTIGO	FORMATO	GRUPO
GDH4203J	ZQ LONDON GRAFITE LAPPATO	60 X 60	Bla - Anexo G - DOP PPBIA-001
TIPO DE PASTA DE	PORCELANA	CLASSE Esmaltagem	
ACABAMENTO SEMI-	POLIDO PRODUTO DESTONADO (V2)		
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Tráfego intenso. Lojas, salões, locais públicos e centros comerciais	5	
Junta mínima: 2 mm no interior / 3 mm no exterior.	Não bloquear.		
ÁREAS DE APLICAÇÃO Interior seco.	Habitações privadas / Fachadas exteriores		
CARAS	1		