

MASSA DE RENOVAÇÃO 3 H

Saco 15 kg: 70664-001

UTILIZAÇÕES

Massa em pó para preparação de superfícies em interiores.

Para renovar e alisar paredes.

Sobre suportes interiores absorventes de gesso, estuque, placas de gesso cartonado, tintas à água mates ou absorventes, cimento, betão, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento fino.
- Fácil de lixar.
- Boa aderência.
- Camadas até 10 mm de espessura.
- Interior.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE E MISTURA

O suporte deve ser coeso e resistente, Deve estar seco e limpo, livre de pó, gordura, eflorescências ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto.

Comprovar a idoneidade dos revestimentos existentes.

Retirar os recobrimentos que não sejam resistentes.

Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc.

Lixar as superfícies muito lisas e/ou brilhantes para obter uma maior aderência, e aplicar um primário em caso necessário.

Proteger as partes metálicas com um primário anticorrosivo.

Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com um agente antifúngico.

Preparar a massa na proporção de 2,5 partes de pó por 1 de água.

Amassar até obter uma pasta consistente, homogénea e sem grumos. Pode-se utilizar de imediato.

Não voltar a mexer uma vez iniciado o endurecimento.

Esta pasta pode ser utilizada aproximadamente durante 3 horas a 20°C.

A espessura máxima recomendada é de 10mm. Para camadas más grossas, voltar a aplicar deixando secar previamente.

Aplicar com talocha ou espátula.

PRECAUÇÕES

Temperatura do suporte e de aplicação: Entre 5 e 35°C.

Não aplicar com humidade relativa superior a 70%.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante e/o por capilaridade.

Não aplicar sobre suportes novos o reparados que continuem húmidos e não tenham secado completamente.

Não aplicar sobre plásticos o superfícies metálicas.

Respeitar os tempos de secagem entre demãos.

DADOS TÉCNICOS

Producto:

Color: Branco
Densidade: 0,85 g/cm³
Granulometria: Fina

Aplicação

Temperatura aplicação: Entre 5 °C y 35 °C
Ferramentas: Talocha ou espátula
Limpeza de ferramentas: Com água
Mistura: 2,5 kg pó / 1 kg água
Tempo de uso: Aprox. 3 h a 20°C
Tempo de secado: Aprox. 12 - 24 h/mm em função da espessura de camada e condições ambientais
Espessura máxima: 10 mm
Rendimento teórico: Aprox. 1 kg/m² e mm de espessura

Armazenagem

1 ano em embalagem original fechado e ao abrigo da humidade.

Segurança

Producto não perigoso. Consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.