

UNIVERSAL BRILHANTE

Refª 4635 ITC nº 979

MAI-2024 (PP0684)



- **Universal** é um verniz sintético para madeiras, formulado com resinas alquídicas e alquídicas uretanadas.
- Utiliza-se em portas, janelas, móveis e lambrins de madeira.
- Brilho: **Brilhante** (Também disponível em Acetinado)
- Suportes: **Madeiras**
- Cores disponíveis em: **incolor, carvalho médio, carvalho escuro, mogno e nogueira**

PROTECCIÓN
GARANTIZADO
PROTEÇÃO
GARANTIDA

2 AÑOS
ANOS

0,375L
0,75L
4L



PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Boa lacagem
- Flexível
- Boa retenção de brilho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12-14 m²/L (por demão)
 - **Secagem ao tato:** 2-3 h (23°C)
 - **Secagem repintura:** aprox. 16 h
 - **Secagem total:** aprox. 24h
- (Obs.: As condições ambientais e o tipo de madeira podem fazer variar os tempos de secagem.)
- **Densidade:** 0,95 ± 0,02 (23°C)
 - **Viscosidade:** 75-80 KU (a 23 °C)
 - **Teor de sólidos (em volume):** 70 ± 1 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 400 g/l. Este produto contém no máx. 400 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas, isentas de poeiras, gorduras ou ceras. Em superfícies “vidradas” e rijas é conveniente efetuar uma lixagem geral com lixa fina,

de modo a criar uma melhor base de aderência.

- Como tratamento preventivo/curativo, aconselhamos a aplicação de 1-2 demãos de Xylophene SOR2 refª 1075 .
- No caso de a superfície já estar pintada ou envernizada, deve-se decapar totalmente a tinta e remover o verniz mal aderente, por lixagem com lixa 150-180 ou com o Bondex Decapante Universal refª 8015. Se o produto já existente for de origem desconhecida, recomendamos a realização de um teste de compatibilidade.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar perfeitamente o produto antes de o aplicar.

APLICAÇÃO

Madeiras novas

- Em acabamentos com poro à vista, aplicar 2-3 demãos de verniz, procedendo a uma ligeira lixagem entre as demãos.
- Em interiores, para acabamentos com poro fechado, aplicar 1-2 demãos de Bondex Tapa-Poros refª 4690 e, após lixagem com lixa 180-220, aplicar 2 demãos de verniz como acabamento.

Madeira já envernizada:

- Após lixagem (com lixa fina 180-220, para despolir), aplicar 1 ou 2 demãos de verniz, procedendo a ligeira lixagem entre demãos.
- No interior realizar o trabalho em locais bem ventilados ou com extração.
- No exterior evitar atividades cuja exposição seja superior a 4h. Usar equipamento de acordo com norma EN140, com filtro do tipo A/P2 ou melhor.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo de esmalte ou pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente Sintético Ref. 8003 seguido de lavagem com água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A humidade da madeira no momento da aplicação não deve ultrapassar os 15% ou 18% no caso de madeiras densas ou tropicais.
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado.
- A aplicação deve ser feita a temperaturas entre 10°C e 35°C e a humidade relativa não deve ultrapassar os 80%.
- Evitar a aplicação do produto sob sol direto ou com a madeira muito quente.

- Proteger a madeira da chuva pelo menos nas 24h após a aplicação.
- Este produto pode alterar significativamente a cor da madeira onde é aplicado. Recomendamos que se efetue um teste prévio, numa pequena superfície.
- No exterior em zonas muito expostas à intempérie e à luz solar, poderá verificar-se um desgaste mais rápido do filme de verniz, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção periódica do envernizamento, quando for visível a degradação do aspeto decorativo. Dedicar especial atenção aos entalhes, topos das peças e descontinuidades da madeira.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

- Minimize o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recupere a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.
- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

GESTO RESPONSÁVEL:

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

www.dyrup.pt | www.bondex.pt

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.

