







## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO











Este documento destina-se apenas a uso comercial e informativo. O Keraben Grupo reserva-se o direito de modificar ou eliminar qualquer informação contida no mesmo. Em caso de dúvida, verificar com a fábrica as informações contidas nesta ficha de dados.





<b>CÓDIGO:</b> GUJAC001	<b>ARTIGO</b> ZQ MANACOR CREME C-3	<b>FORMATO</b> 37 X 75	<b>GRUPO</b> Bla - Anexo G - DOP PPBIA-ANT-002
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---

TIPO DE CORPO DO GRÉS PORCELÂNICO COLORIDO	CLASSE Não vidrado
ACABAMENTO RECTIFICADO PRODUTO ALTAMENTE DESTONADO (V4)	
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO Tráfego intenso. Lojas, salões, locais públicos e centros comerciais	<b>5</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO SEGÚN LA NORMA ISO 13006 Y UNE-EN 14411

DIMENSÃO	ESSAY-NORM	NORMA ISO 13006		ZIQZAQ	
 COMPRIMENTO - BITOLA CENTRAL	ISO 10545-2	±0,3%	±1,00 mm	±0,07%	B: 747,0±0,50mm
 CURTO - FURO CENTRAL	ISO 10545-2	±0,3%	±1,00 mm	±0,13%	B: 372,5±0,50mm
 ESPESSURA	ISO 10545-2	±5,00%	±0,50 mm	±5,00%	9,5 ±0,48mm
 RECTIDÃO DOS LADOS	ISO 10545-2	±0,3%	±0,80 mm	±0,08%	≤0,60 mm
 ORTOGONALIDADE	ISO 10545-2	±0,3%	±1,50 mm	±0,15%	≤1,10 mm
 PLANICIDADE / EMPENO DA SUPERFÍCIE LATERAL	ISO 10545-2	±0,4%	± 1,80 mm	+0,12% / -0,08%	+0,90 mm / -0,60 mm

PROPRIEDADES FÍSICAS.	ESSAY-NORM	VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	ZIQZAQ
 RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO	EN 16165 Anexo A	Declaração do fabricante	A+B+C
	EN 16165 Anexo B	Declaração do fabricante	R11
	EN 16165 Anexo C	Declaração do fabricante	CLASSE 3
	ANSI A137: DCOF	Declaração do fabricante	NÃO APLICÁVEL
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	ISO 10545-3	≤0,5%	< 0,15%
 RESISTÊNCIA À RUPTURA	ISO 10545-4	1300N	1781N
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	39 N/mm <sup>2</sup>
 IMPACTO	ISO 10545-5	Declaração do fabricante	RESISTE
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO	ISO 10545-6	RESISTE	< 130 mm <sup>3</sup>
 COEFICIENTE DE EXPANSÃO	ISO 10545-8	9 - 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	6,2 - 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
 RESISTÊNCIA TÉRMICA	ISO 10545-9	Declaração do fabricante	RESISTE
 RESISTÊNCIA À FISSURAÇÃO	ISO 10545-11	Necessário	RESISTE
 RESISTÊNCIA AO GELO	ISO 10545-12	Declaração do fabricante	RESISTE

PROPRIEDADES QUÍMICA.	ESSAY-NORM	NORMA ISO 13006	ZIQZAQ	
 RESISTÊNCIA A ÁCIDOS/BASES FRACOS	ÁCIDO CÍTRICO	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	LA
	ÁCIDO CLORÍDRICO	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	LA
	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (BASE)	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	LA
 RESISTÊNCIA A ÁCIDOS/BASES FORTES	ÁCIDO LÁCTICO	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	HA
	ÁCIDO CLORÍDRICO	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	HA
	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (BASE)	ISO 10545-13	Declaração do fabricante	HA
 RESISTÊNCIA AOS AGENTES DE LIMPEZA	ISO 10545-13	Mínimo B	A	
 RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS	ISO 10545-14	Mínimo 3	5	

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Este documento é apenas para uso comercial e informativo. O Keraben Grupo reserva-se o direito de modificar ou eliminar qualquer informação contida no mesmo. Em caso de dúvida, verificar com a fábrica as informações contidas nesta ficha de dados.

<b>CÓDIGO:</b> GUJAC001	<b>ARTIGO</b> ZQ MANACOR CREME C-3	<b>FORMATO</b> 37 X 75	<b>GRUPO</b> Bla - Anexo G - DOP PPBIA-ANT-002
TIPO DE CORPO DO	GRÉS PORCELÂNICO COLORIDO	CLASSE Não vidrado	
ACABAMENTO RECTIFICADO	PRODUTO ALTAMENTE DESTONADO (V4)		
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Tráfego intenso. Lojas, salões, locais públicos e centros comerciais		<b>5</b>
Junta mínima: 2 mm no interior / 3 mm no exterior.	Não bloquear mais de 20%.		
DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO	Exterior coberto e descoberto. Em interiores onde, para além de água, pode haver gordura, lubrificantes, etc. Utilização industrial. Escadas. Fachadas exteriores. Piscinas. *(ver regulamentos de segurança aplicáveis)		
CARAS	0		