



A980 ACRIL EXPRESS

SELANTE ACRÍLICO ESPECIAL PARA PINTORES

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 05/11/2024 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Sustentável, baixo teor VOC's, isento de ftalatos.
- Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintética, imediatamente após a sua aplicação.
- Não provoca descoloração da pintura.
- Risco reduzido de fissuração da tinta.
- Excelente aderência à generalidade das superfícies.
- Fácil de aplicar e limpar.
- Tecnologia UCA® desenvolvida em cooperação com os maiores fabricantes mundiais de pintura, aos raios UV e condições climáticas.

DESCRIÇÃO

Bostik A980 ACRIL EXPRESS é um selante acrílico de nova geração, especialmente desenvolvido para ser pintado logo após a sua aplicação. Recomendado para selagem e preenchimento de juntas de ligação, fissuras e pequenos orifícios.

Bostik A980 ACRIL EXPRESS está em conformidade com as especificações BREEAM, mencionadas no capítulo "Health and Wellbeing", no que diz respeito à qualidade do ar interior influenciada pelos níveis de compostos orgânicos voláteis (COV'S) libertados pelos produtos.

APLICAÇÕES

Bostik A980 ACRIL EXPRESS é indicado para aplicações em interiores que necessitem de ser pintadas de imediato. Recomendado para preenchimento e selagem de juntas de ligação em escadas, paredes, tetos, rodapés, peitoris de janelas, caixilhos de madeira e metal, cimento, tijolo, etc. Preenchimento de fissuras e furos provocados por parafusos e pregos, em paredes e tetos de madeira, gesso, alvenaria, cimento, etc.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre +5°C e +40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com um primário constituído por uma parte de **Bostik A980 ACRIL EXPRESS** e duas partes de água. Antes de iniciar a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios de aderência. Alisar a junta com água.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Dispersão Acrílica
Densidade	0,71 g/ml (ISO 1183-1)
Cura	1mm/24h (+23°C, 50% H.R.)
Formação de pele DBTM 16	≈ 2 min (+23°C, 50% H.R.)
Shore A	33 (DIN 53505 / ISO 868)
Resistência à tração	0,52 N/mm ² (DIN 53504 S2)
Resistência à temperatura	-20°C a +75°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +40°C

Valores típicos a +23°C e 50% H.R. Podem ocorrer variações de ± 3%

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm. Para assegurar uma junta bem dimensionada e limitar o consumo de selante deve ser utilizado um cordão de fundo de junta em PE, no diâmetro adequado. As juntas devem ser preenchidas de uma só vez, assegurando o preenchimento total da cavidade, sem quaisquer zonas ocas ou ar ocluído. Alisar a junta com uma espátula, pressionando o selante dentro da junta. Alisar com Bostik Finisher para obter um acabamento perfeito.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações sobre superfícies permanentemente em contacto com água.
- Não recomendado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.

PINTURA

Bostik A980 ACRIL EXPRESS admite pintura após a aplicação com tintas de base aquosa ou sintética, em juntas de pequena dimensão. Juntas de maiores dimensões estão mais sujeitas a retração o que pode causar a fissuração da tinta. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade entre a superfície e a tinta.

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas utilizadas devem ser limpos com água ou **Bostik Toalhetes de Limpeza**. Após a cura, remover mecanicamente.

CERTIFICAÇÕES

Emicode EC1 Plus
EN 15651-1: F-INT
Finnish M1
Blauer Engel
A+ French VOC Regulation

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo e da luz. As embalagens depois de encetadas deverão ser utilizadas o mais rapidamente possível.

CORES

Branco.

EMBALAGEM

Cartucho de 300ml. Caixas com 12 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

