

TITAN

FACHADAS

F300 REVESTIMENTO LISO



Descrição

Revestimento liso para a decoração e proteção de fachadas e argamassas monocapa, além de outras obras de alvenaria em exteriores e interiores. Brancura inalterável com alta cobertura.

Propriedades

- * Boa resistência às intempéries.
- * Alta opacidade.
- * Impermeável.
- * Transpirável.
- * Auto-lavagem.
- * Com conservante antimofa.

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Natureza | Acrílico estirénico |
| Acabamentos | Mate |
| Utilização | Exterior |
| Cor (UNE EN ISO 11664-4) | Branco + Bases TITANCOLOR |
| Densidade (UNE EN ISO 2811-1) | 1,52 - 1,56 Kg/l |
| Rendimento | 10 - 12 m ² /l |
| Secagem a 23°C 60% UR (UNE 48301) | 30 - 60 minutos |
| Repintado a 23°C 60% UR (UNE 48283) | 6-8 horas |
| Métodos de Aplicação | Escova, rolo ou pistola airless |
| Diluição e limpeza | Água |
| Condições de aplicação, HR<80% | +10 °C - +30 °C. Não aplique com previsão de chuva nas próximas horas. |
| Volume sólido (UNE EN ISO 3233-3) | 43 - 44% |
| COV (UMA NORMA ISO 11890-2) | 2004/42/IIA (c) (75/40) COV máximo 9g/l |
| Tamanhos | 15 litros |

Variações de temperatura, humidade, espessura, tingimento ou de acordo com o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, desempenho ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Mexa bem no recipiente. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, consistentes e devidamente preparadas. **NÃO APLICÁVEL:** A temperaturas inferiores a 7°C. Com humidade relativa igual ou superior a 80%. Com previsão de chuva nas próximas horas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado: Aplique um primer com fixador TITAN. Acabamento: Aplique uma primeira camada diluída com 10-15% de água e uma segunda camada sem diluir.

Superfícies em mau estado: Restaure todas as áreas afetadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderido e consistente, limpando toda a sujeira e poeira que possa haver.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplique a tinta imediatamente após a lavagem ou escovagem, diluindo a primeira camada com 10-15% de água e, em seguida, aplicando a segunda camada sem diluição.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Remova completamente a tinta antiga e prossiga como em superfícies não preparadas. Variações de temperatura, humidade, espessura, tingimento ou de acordo com o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, desempenho ou outras propriedades.

Precauções

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções na embalagem. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança. Armazene os recipientes bem fechados, longe de fontes de calor e temperaturas abaixo de zero. Prazo de validade: 36 meses em embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga as disposições legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não jogue os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto necessária para evitar resíduos e custos extras. Guarde o produto restante bem armazenado para uso futuro.

Data de atualização: 2024-09 Esta edição anula as anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

A eficácia dos nossos sistemas baseia-se na investigação realizada nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática. Garantimos que a qualidade do trabalho executado com os nossos sistemas está dentro dos padrões da AkzoNobel, desde que as nossas instruções sejam devidamente seguidas e que o trabalho seja bem executado. Nós nos isentamos de qualquer responsabilidade se o resultado final for afetado por fatores fora do nosso controle. O utilizador deve verificar se o produto fornecido satisfaz as necessidades a que se destina e, se necessário, realizar um ensaio prévio. A evolução técnica é permanente, recomendamos verificar se as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.