

Xylazel Verniz Soalhos Poliuretano Tráfico Intenso Aquoso

1.- Descrição do Produto

Classe de produto	VERNIZ SOALHOS POLIURETANO TRÁFICO INTENSO é um verniz aquoso com dispersão de poliuretano alifático que lhe confere uma elevada resistência à abrasão, resistência química, aderência, etc. Além disso, contém uma série de aditivos que potenciam as características superficiais da película.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos mate, acetinado e brilhante. - Resistente os produtos químicos e as manchas. - Resistente à abrasão e riscos. Grande dureza final. - Grande aderência sobre madeira virgem, superfícies envernizadas e laminados (sem necessidade de primários). - Seca rapidamente. - Compatível com soalho radiante. - Fácil aplicação com trincha, pistola ou rolo de pêlo curto. - Suave odor que desaparece quando seca.
Campos de aplicação	Para o cuidado e renovação dos soalhos de madeira em interiores, já envernizados, madeira virgem ou laminados.
Cores	Mate, Acetinado e brilhante: incolor
Embalagens	750mL / 2.5L

2.- Dados técnicos

Dados	<p>Densidade: 1.04 ± 0.03 (20°C)</p> <p>Rendimento: 11-16 m²/L por camada e dependendo do tipo de madeira e superfície.</p>
Secagem	<p>Secagem</p> <p>Tacto: em condições normais menos 30 minutos.</p> <p>Total: repintura desde as 4h, dependendo das condições de humidade e temperatura (para poder pisar a superfície: 24h).</p>



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición
anula las anteriores

3.- Modo de aplicação

<p>Preparação</p>	<p>Homogeneizar o produto antes de aplicar mediante uma suave agitação.</p> <p>Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Aplicar com uma temperatura entre 12°C e 25°C, sem correntes de ar.</p> <p>Eliminar vernizes descolados e não aderidos, decapando, raspando ou lixando. É necessário eliminar ceras e produtos de limpeza que possam afetar a aderência do produto.</p> <p>As madeiras não resistentes a insetos xilófagos e fungos do azulado devem ser protegidas com XYLAZEL TOTAL TRAMENTO WB.</p> <p>A madeira virgem pode ser tingida com um primário adequado. Nestes casos, as madeiras novas aplicar a primeira camada diluída a 10%, aplicar duas demãos sem diluir e com um intervalo de 6h-8h, lixando suavemente entre camadas.</p> <p>Em soalhos envernizados ou pisos flutuantes é adequado lixar suavemente para gerar uma correta aderência.</p> <p>Aplicar com um pincel ou rolo, cruzando as camadas e acabar no sentido dos veios da madeira. Depois de 2h, lixar suavemente (grão 120), limpar o pó e aplicar uma segunda demão.</p> <p>O soalho pode ser pisado, passadas 24h, mas deverá ter cuidado durante 2 semanas que é o período que o produto necessita para adquirir a máxima dureza.</p>
<p>Modo de aplicação</p>	<p>O produto pode ser aplicado a trincha, pincel ou rolo de pêlo curto e pistola aerográfica (diluindo 5% em volume).</p>
<p>Limpeza de utensílios</p>	<p>Água e sabão.</p>

4.- Indicações Especiais

<p>Armazenamento e manipulação</p>	<p>Armazenamento e manipulação</p> <p>Não armazenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Para armazenamento e manipulação, ter em conta as leis vigentes de armazenamento e transporte, relativos à água e ar.</p> <p>Evitar que o produto chegue às águas.</p> <p>Durante a utilização do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene.</p>
---	--

5.- Condições Gerais

Os dados aqui facultados são orientativos e de carácter geral. Fornecem uma descrição dos nossos produtos e informam o usuário/utilizador da sua aplicação. Dado que as condições de trabalho e dos materiais são bastante distintas, entenda-se que não podemos descrever aqui todas as situações. Se existe alguma dúvida, recomendamos que se realizem ensaios próprios ou consultem o nosso Serviço de Assistência Técnica.

Somos responsáveis pela elevada qualidade dos nossos produtos, de acordo com o disposto nas nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición
anula las anteriores



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)

Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210

N.I.F. B-08218158

Página 2 de 2

