

## FOLHA TECNICA BRIK-CEN HM-425

Cola sintética de poliacetato de vinil.

### PROPIEDADES

- Temperatura de aplicação +5°C a +25 °C
- Alta qualidade
- Resistência à tracção elevada
- Secagem rápida

### APLICAÇÕES

- É uma cola de uso geral.
- Cola para a indústria do móvel
- Carpintaria
- Marcenaria

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Propiedades                  | Método          | Unidades | Valores        |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------|
| <b>Aspecto</b>               | VISUAL          |          | Líquido branco |
| <b>Viscosidade</b>           | UNE EN ISO 2555 | mPa.s    | 15.000 ± 2.000 |
| <b>Conteúdo em sólidos</b>   | UNE 53356       | %        | 57 ± 2         |
| <b>Resistência à tracção</b> | EN 205          | N/mm2    | 10 ± 2         |
| <b>pH</b>                    |                 |          | 6 ± 1          |

### INFORMAÇÃO DO PRODUTO

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidade</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garrafa 6kg, 12 kg y 23 kg</li> <li>• Tarro 1 kg</li> <li>• Auto aplicador 125 g, 250g y 500 g</li> <li>• Auto aplicador 750 g</li> <li>• Cubo 23 kg</li> </ul> |
| <b>Expiração</b>    | 12 meses                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Presentacion</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ud</li> <li>• 6 uds</li> <li>• 12 uds</li> <li>• 9 uds</li> <li>• 1 ud</li> </ul>                                                                             |

### MODO DE USO

Mexer o produto antes da sua utilização. À continuação aplicar uma capa fina de adesivo sobre uma das superficies a unir, pode ser aplicado mediante métodos manuais (pincéis, espátulas, etc...) ou também mecânicamente (encoladoras de rolos). Submeter ambas partes a pressão (os tempos de abertura e prensagem variam com as condições ambientais). As superficies a unir devem estar isentas de pó, óleos e gorduras. Produto cuja prensagem se pode efectuar tanto em prensa fria como de prato quente, anexamos tabela orientativa de temperatura-tempo.

|              | FOLHA DE MADEIRA | ESTRATIFICADO MELAMINICO |
|--------------|------------------|--------------------------|
| <b>FRIO</b>  | 2 horas          | 2 horas 30 minutos       |
| <b>80°C</b>  | 3 minutos        | 3 minutos                |
| <b>100°C</b> | 1 minuto         | 1 minuto 30 segundos     |

### ADESÃO

Excelente adesão sobre a maioria dos diferentes tipos de madeira, tabuleiros de madeira, DM, aglomerados, cartão.

### ALMAZENAR / SEGURANÇA E HIGIENE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para obter mais informações sobre manuseio e armazenamento seguros.

### LIMPEZA

Limpeza com água quando o produto esteja sem endurecer.

Uma vez duro, a limpeza é de forma mecânica.

## **NOTE**

As informações contidas neste documento e os conselhos dados por Quiadsa em forma verbal e escrita baseiam-se na nossa experiência e conhecimento actual da nossa gama de produtos (utilizados e armazenados na forma correcta durante a sua vida útil). Esta é uma colaboração não vinculativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo, e recusamos qualquer responsabilidade derivada de uma utilização incorrecta. O cliente é responsável por valorizar e confirmar no local que este é o produto correcto para o papel. A nossa garantia limita-se a tranquilizar a qualidade dos nossos produtos de acordo com os nossos padrões de qualidade. Quiadsa reserva-se o direito de modificar as propriedades dos seus produtos. Os utilizadores devem ter conhecimento e utilizar a última versão actualizada das fichas técnicas, que Quiadsa fornecerá mediante pedido ou que pode ser descarregada a partir do sítio web: [www.quiadsa.com](http://www.quiadsa.com).

### **FÁBRICA E ESCRITÓRIOS**

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)  
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51  
Fax: +34 91 886 02 72  
[quiadsa@quiadsa.com](mailto:quiadsa@quiadsa.com)