

FICHA TÉCNICA BRIK-CEN CM-10

Selante e adesivo elástico monocomponente à base de uma mistura de resinas acrílicas em dispersão.

PROPRIEDADES

- Temperatura de aplicação +5°C a + 35 °C
 - Elástico
 - Alta qualidade
 - Sem fisuras
 - Baixo odor
 - Pintável/envernizável
 - Sem solventes e silicones
 - Secagem rápida
- Não utilizar para vedar juntas sujeitas a mais de 10% de movimento

ESPECIFICAÇÃO

Propriedades	Método	Unidades	Valores
Consistência			Pastoso
Modulo 100%	DIN 53504	N/mm ²	0,09
Alongamentona ruptura	DIN 53504	%	1184
Resistência à tracção	EN 205	N/mm ²	4,0
Densidade		g/mL	1,06
Curado (23°C/50%HR)			2mm/24h

REGRES/ ENSAIOS / CERTIFICADO

- Emissão de COV

Regulamento Francês VOC: Classificação A+

APLICAÇÕES

- Selante de juntas, rodapés com pavimento de madeira (parquet, pavimento laminado...)
- Vedação em carpintarias de madeira (armários embutidos, janelas, portas)
- Adesivo para madeira

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Apresentação	Cartucho 300 mL (12uds)
Expiração	5 anos
Cores	Carvalho, sapelly, pinho, faia, cerejeira, noqueira, wengué, cinzento claro, cinzento escuro, linho cancan e branco.
Armazenar	conservar em local fresco e seco entre +5°C a +35°C

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes da aplicação: limpe a superfície de pó e sujidade.

Corte o tampão do cartucho, enrosque a cânula e corte-a, biselada, à altura da espessura desejada para a aplicação. Aplique um cordão uniforme ao longo de todo o comprimento da junta... Alise a junta com uma espátula. O produto atinge a sua cor final depois de curado. Após aproximadamente uma hora de aplicação, pode ser pintado/envernizado. É compatível com tintas e vernizes sem afetar a sua aderência e evita a formação de casca de laranja nos vernizes.

ADESÃO

Excelente aderência na maioria dos materiais porosos utilizados na construção.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola de cartucho P-1441

LIMPEZA

Limpar com água quando o produto não estiver endurecido. Depois de endurecido, a limpeza é feita mecanicamente..

SEGURANÇA E HIGIENE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para obter mais informações sobre o manuseamento e o armazenamento seguros.

OBSERVAÇÃO

As informações contidas neste documento e os conselhos recebidos da Quiadsa, tanto verbalmente como por escrito, baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual da nossa gama de produtos (utilizados e armazenados corretamente e dentro da sua vida útil) devem ser considerados um). colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e declinamos qualquer responsabilidade decorrente de utilização indevida. O cliente é responsável por confirmar e avaliar, antes da utilização, através de testes ou testes do produto, se o mesmo é adequado. para o seu fim. A nossa garantia limita-se exclusivamente a garantir a qualidade dos nossos produtos de acordo com os nossos padrões de qualidade. A Quiadsa reserva-se o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os utilizadores deverão conhecer e utilizar a última versão atualizada das fichas técnicas, a Quiadsa enviá-las-á mediante solicitação ou poderão ser descarregadas do site: www.quiadsa.com

FÁBRICA E ESCRITÓRIOS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com