

Especificações técnicas

Pegamglas



Descrição	Cola acrílica de dispersão pronta a usar para colagem de fibra de vidro.
Classificação de incêndios	A2 -s1,d0
Cor	Branco, ligeiramente amarelado na secagem
pH	8.0 - 10.0
Densidade	1,27 ± 0,07 g/ l
Viscosidade Brookfield	30000 - 40000 cP
Desempenho	250 - 300 g/m ²
COV	<15 g/l
Utilização	Excelente capacidade de escovagem. Produto pronto a usar.
Tempo aberto	20 - 30 minutos
Secagem total	12 - 24 horas
Condições armazenamento	Em áreas cobertas mantidas num intervalo de temperatura de 5°C a 35°C.
Embalagem	Contentores de plástico de 4 / 10 kg.
Conservação	Seis meses na embalagem original

As informações e os dados técnicos apresentados nesta ficha técnica baseiam-se na nossa experiência e nas certificações actuais e não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais consequências resultantes de uma utilização incorrecta. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. Esta ficha técnica pode ser actualizada sem aviso prévio.

regarsa

C/ Brezo, 58 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 91 726 14 11

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com

Especificações técnicas

Pegamglas

Aplicações

Colagem de fibra de vidro

Subpavimentos: reboco, estuque e estucagem. Absorventes em geral.

Preparação do suporte

O suporte deve ser sólido, limpo e isento de humidade. Os fundos pulverulentos devem ser consolidados com um fixador, pois o pó impede a aderência entre os materiais. Do mesmo modo, os fundos antigos constituídos por gesso morto ou por partes mal aderidas devem ser limpos: é totalmente desaconselhável restaurar suportes gastos sem os limpar previamente. Se estes apresentarem cavidades, devem ser raspados e removidos até atingirem o substrato consistente, devendo depois ser aplicada uma camada de fixador para eliminar os vestígios de poeira.

Instruções de utilização

Produto pronto a utilizar. Corte a tela de fibra na mesa de papel de parede, de acordo com as medidas do suporte.

1- Espalhar a cola sobre o suporte, utilizando um pincel de papel de parede ou um rolo.

2- Aplicar o tecido sobre o suporte, alisando ou pressionando ligeiramente com uma espátula para evitar a oclusão do ar, garantindo assim uma perfeita aderência.

3- Com uma faca, corte o excesso de tecido dos bordos do teto e do rodapé.

As informações e os dados técnicos apresentados nesta ficha técnica baseiam-se na nossa experiência e nas certificações actuais e não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais consequências resultantes de uma utilização incorrecta. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. Esta ficha técnica pode ser actualizada sem aviso prévio.

regarsa

C/ Brezo, 58 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 91 726 14 11

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com

Especificações técnicas

Pegamglas

Saúde e segurança

Manuseamento e armazenagem:

Produto não inflamável.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

É proibido fumar, comer e beber na zona de aplicação.

Cumprir a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho.

Conservar o produto num local seco, em recipientes originais devidamente fechados.

Conservar os recipientes entre 5°C e 35°C.

Tempo de armazenamento recomendado: 6 meses

Precauções: Primeiros socorros. Medidas de proteção individual:

Inalação: Embora não seja especificamente perigoso por inalação, recomenda-se a utilização de máscaras filtrantes em caso de utilização prolongada.

Contacto com os olhos: Se usar lentes de contacto, retirar as lentes de contacto. Lavar bem os olhos com água limpa e fresca durante pelo menos 10 minutos, puxar as pálpebras para cima e procurar assistência médica.

Contacto com a pele: lavar com água e sabão ou com um produto de limpeza da pele adequado. Os cremes protectores podem ajudar a proteger as áreas expostas da pele.

Ingestão: Em caso de ingestão accidental, procurar imediatamente assistência médica. Permanecer em repouso. Nunca provocar o vômito.

As informações e os dados técnicos apresentados nesta ficha técnica baseiam-se na nossa experiência e nas certificações actuais e não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais consequências resultantes de uma utilização incorrecta. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. Esta ficha técnica pode ser actualizada sem aviso prévio.

regarsa

C/ Brezo, 58 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 91 726 14 11

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com