

FICHA TÉCNICA

ROLLGUM® SA-008 MAX



1. DESCRIÇÃO

O Rollgum® SA-008 MAX é um adesivo de reticulação e contacto, formulado com borrachas sintéticas e base solvente. Cor preta.

Está concebido especialmente para a união mediante sobreposição entre membranas impermeáveis de EPDM e entre membranas de butilo, bem como para a aderência destas membranas sobre diversos substratos e superfícies como betão, cimento, madeira e metal (consultar outras).

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Teor em sólidos: 44-46 %
- Viscosidade Brookfield LVT(3.30): 2000-3000 cP, a 22 ± 4 °C
- Cor: Preto
- Tempo de secagem: Dependendo das condições ambientais pode rondar entre 10 e 20 minutos.
- Tempo aberto: 50 ± 10 minutos.
- Rendimento: Aproximadamente 1,5 m² por litro de adesivo. Para sobreposições de 100 mm entre lâminas, 7 - 10 m lineares por litro de adesivo. Rendimento variável dependendo da porosidade do suporte sobre o qual é aplicado. Não se pode diluir.

3. PROPRIEDADES

Aderência muito boa com excelente tack às superfícies anteriormente assinaladas. Comportamento muito bom ao envelhecimento, bem como uma resistência muito boa ao frio e ao calor.

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies têm de estar limpas, sem pó, secas, lisas, sem relevos agressivos (cortantes ou pontiagudos), sem óleos, gorduras ou outros contaminantes. Para a união entre borrachas sintéticas recomendamos limpar previamente a superfície da sobreposição com um agente de limpeza e deixar secar.

Mexer o adesivo intensamente antes e durante a sua aplicação.

Para a aderência de sobreposições entre membranas aplicar o adesivo SA-008 MAX com uma largura mínima de 100 mm com um pincel plano resistente a solventes. É recomendável selar a extremidade da sobreposição com um selante de butilo ou poliuretano. Para a aderência em

suportes aptos pode utilizar um rolo de pelo curto. Tem de ser aplicado nos dois lados para unir a uma camada limpa e regular, evitando grumos, borbulhas ou charcos.

O tempo de secagem necessário, antes de unir as duas superfícies, oscila entre 10 e 20 minutos dependendo das condições ambientais. Verificar por tacking. Aconselhamos trabalhar com temperaturas superiores a 8 °C e inferiores a 30 °C. Após a colocação nos dois lados das superfícies, passar um rolo de silicone em toda a área para assegurar um bom contacto. A união fica totalmente consolidada a partir das 48-72 horas.

5. APRESENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E VALIDADE

- É servido em embalagens de 1 e 5 litros.
- Recomendamos que o adesivo seja armazenado a uma temperatura compreendida entre 10 °C e 30 °C.
- A validade do adesivo é de 12 meses se o produto estiver na sua embalagem original e sem ser aberto.

6. RISCOS DE UTILIZAÇÃO

Produto facilmente inflamável. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança.

As nossas indicações baseiam-se em estudos de laboratório sérios e na nossa experiência. Contudo, não eximem o aplicador de efetuar os seus próprios testes, pois a diversidade de materiais existentes no mercado e os vários modos de aplicação que escapam ao nosso controlo fazem com que a sua aplicação seja da sua total responsabilidade.