

FOLHA TECNICA

BRIK-CEN S-CONTACT

Adesivo de borracha sintética em solução.

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicação +15°C a +27 °C
- Alta qualidade
- Fácil de usar
- Aplicação por pulverização
- Não contém CFC
- Boa resistência ao calor
- Adesão imediata
- Não deteriora os materiais.

APLICAÇÕES

- Este produto pode ser usado em diferentes superfícies: cortiça, cartão, tecidos, espumas poliuretano, metais, madeira, vidro, papel, plástico, etc

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Capacidade	Aerossol 400 ml
Expiração	24 meses
Apresentação do produto	6 uds

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	visual		Líquido amarelento
Tempo de arejamento		min	5-10

MODO DE USO

As superfícies nas quais o adesivo é aplicado Eles devem estar limpos e secos. Agite vigorosamente o recipiente antes de usar. Durante a aplicação, o aerossol é mantido entre 15 e 20 cm de distância da superfície de trabalho. O adesivo é aplicado uniformemente e deixado secar. cerca de 5 minutos aprox. Depois disso momento em que as superfícies a serem coladas são unidas e pressão sobre eles. Seu desempenho o comportamento ideal é obtido em 24 horas.

ADESÃO

Excelente aderência sobre cortiça, cartão, tecidos, fibra, espumas de poliuretano, metais, madeira, vidro, papel, plásticos. Não utilizar em revestimentos cerâmicos, polietileno, polipropileno, poliestireno expandido e PTFE. Não recomendado para colagem de filmes de PVC. Não é adequado para aplicações em telhados automóveis.

LIMPEZA

Limpeza com BRIK-CEN S-417.

RENDIMENTO

2m² para aerosol de 4

ALMAZENAR / SEGURANÇA E HIGIENE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para obter mais informações sobre manuseio e armazenamento seguros.

NOTE

As informações contidas neste documento e os conselhos dados por Quiadsa em forma verbal e escrita baseiam-se na nossa experiência e conhecimento actual da nossa gama de produtos (utilizados e armazenados na forma correcta durante a sua vida útil). Esta é uma colaboração não vinculativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo, e recusamos qualquer responsabilidade derivada de uma utilização incorrecta. O cliente é responsável por valorizar e confirmar no local que este é o produto correcto para o papel. A nossa garantia limita-se a tranquilizar a qualidade dos nossos produtos de acordo com os nossos padrões de qualidade. Quiadsa reserva-se o direito de modificar as propriedades dos seus produtos. Os utilizadores devem ter conhecimento e utilizar a última versão actualizada das fichas técnicas, que Quiadsa fornecerá mediante pedido ou que pode ser descarregada a partir do sítio web: www.quiadsa.com.

FÁBRICA E ESCRITÓRIOS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com