

FOLHA TECNICA BRIK-CEN S-30

Adesivo de contacto elaborado à base de borracha de cloropreno, resinas sintéticas, mistura de dissolventes adequada (hidrocarbonetos aromáticos, alifáticos e acetonas). Sem tolueno.

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicação +5°C a +35 °C
- Alta qualidade
- Secagem rápida
- SEM Tolueno

APLICAÇÕES

- Adesivo de uso geral para todo tipo de materiais, industria da madeira e decoração.
- É um adesivo ideal para a colagem de lâminas fenólicas, contra-placado, placas de madeira e aglomerado, assim como decoração: tela, cortiça, borracha, metal e outros materiais entre sí.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Capacidade	<ul style="list-style-type: none">• Tubo 125 ml• Bote 250 ml• Bote 500 ml• Bote 1 l• Bote 5 l• Lata 24 l
Expiração	18 meses
Apresentação do produto	<ul style="list-style-type: none">• 16 uds• 24 uds• 12 uds• 6 uds• 4 uds• 1 ud

MODO DE USO

As superficies a unir devem estar secas, isentas de gordura, óleos, pó ou qualquer sujidade. A aplicação pode ser efectuada usando um pincel ou espátula deixando uma camada uniforme.

Se alguma das superficies a unir é porosa, é conveniente aplicar uma segunda demão, deixando secar a primeira o tempo necessário (tempo de arejamento). Uma vez passado o tempo de arejamento, unir as duas superficies.

É muito importante ter em conta que a evaporação dos dissolventes depende da humidade e temperatura ambiente, assim como dos materiais a unir. Nunca se deve ultrapassar o tempo aberto do adesivo. Em caso de que aconteça, é necessário reactivar o mesmo entre 70-80°C.

ADESÃO

Excelente adesão sobre diversos materiais: laminas fenólicas, borracha, madeira, metal...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	visual		Líquido amarelhento
Tempo de arejamento		min	5-10
Viscosidade	UNE EN ISO 2555	mPa.s	4000±1500

LIMPEZA

Limpeza com BRIK-CEN S-417.

ALMAZENAR / SEGURANÇA E HIGIENE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para obter mais informações sobre manuseio e armazenamento seguros.

NOTE

As informações contidas neste documento e os conselhos dados por Quiadsa em forma verbal e escrita baseiam-se na nossa experiência e conhecimento actual da nossa gama de produtos (utilizados e armazenados na forma correcta durante a sua vida útil). Esta é uma colaboração não vinculativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo, e recusamos qualquer responsabilidade derivada de uma utilização incorrecta. O cliente é responsável por valorizar e confirmar no local que este é o produto correcto para o papel. A nossa garantia limita-se a tranquilizar a qualidade dos nossos produtos de acordo com os nossos padrões de qualidade. Quiadsa reserva-se o direito de modificar as propriedades dos seus produtos. Os utilizadores devem ter conhecimento e utilizar a última versão actualizada das fichas técnicas, que Quiadsa fornecerá mediante pedido ou que pode ser descarregada a partir do sítio web: www.quiadsa.com.

FÁBRICA E ESCRITÓRIOS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com