

FICHA TÉCNICA

BRIK-CEN SP-1612 ACELERADOR DE CIANOACRILATO

Activador formulado em base solvente para incrementar a velocidade de cura dos cianoacrilatos.

APLICAÇÕES

- Especialmente indicado para combinar com as referências mais lentas, densas e substratos porosos, nas quais o adesivo não cura até que haja penetrado no substrato. Também pode ser utilizado para que o cianoacrilato cure fora da união.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Apresentação	Bote 200 mL (12uds)
Expiração	12 meses
Cor	Transparente
Armazenar	Armazenar em local fresco e seco entre +5 °c e 35 °c

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É aplicado na zona a colar borrifando desde a própria embalagem. Esperar que se evapore (10-30 segundos). Aplicar o cianoacrilato numa das superfícies e unir. Se passado aproximadamente um minuto as partes não ficaram unidas, pode aplicar o acelerador novamente. A velocidade de cura depende dos materiais a unir e da referência de ciano utilizada.

Nunca misturar o líquido do acelerador com o adesivo de cianoacrilato dado que se pode produzir uma reacção exotérmica.

Recomendamos efectuar testes de compatibilidade com os substratos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades	Unidades	Valores
Grau químico		Base solvente orgânica
Aspecto	Visual	Transparente
Viscosidade	cps	1
Vida no substrato	segundos	60

SEGURANÇA E HIGIENE

Ficha de segurança à disposição do cliente

OBSERVAÇÃO

As informações contidas neste documento e os conselhos dados por Quiadsa em forma verbal e escrita baseiam-se na nossa experiência e conhecimento actual da nossa gama de produtos (utilizados e armazenados na forma correcta durante a sua vida útil). Esta é uma colaboração não vinculativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo, e recusamos qualquer responsabilidade derivada de uma utilização incorrecta. O cliente é responsável por valorizar e confirmar no local que este é o produto correcto para o papel. A nossa garantia limita-se a tranquilizar a qualidade dos nossos produtos de acordo com os nossos padrões de qualidade. Quiadsa reserva-se o direito de modificar as propriedades dos seus produtos. Os utilizadores devem ter conhecimento e utilizar a última versão actualizada das fichas técnicas, que Quiadsa fornecerá mediante pedido ou que pode ser descarregada a partir do sítio web: www.quiadsa.com.

FÁBRICA E ESCRITÓRIOS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com