

FICHA TÉCNICA

POLÍMERO SELLA-PEGA

Selante elástico à base de poliuretano silanizado. Isento de isocianatos, silicones e solventes.

PROPRIEDADES

- Temperatura de aplicação +5°C a +40°C
- Resistência à temperatura -40°C a +90 °C
- Alta qualidade
- Resistência ao envelhecimento
- Resistência às intempéries
- Elevada resistência à radiação UV
- Baixo odor
- Não encolhe
- Não amarelece
- Interior/Exterior
- Elasticidade permanente
- Pintável

APLICAÇÕES

- Selagem de juntas em construção.
- Vedação de condutas de ventilação e ar condicionado ou frigoríficos.
- Selagem de elementos pré-fabricados, caixilhos/obras, carpintarias metálicas.
- Colagem de chapas galvanizadas, metais ferrosos ou não ferrosos, elementos de caravanas ou camiões.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Apresentação	Cartuchos de 280 mL (12uds)
Expiração	18 meses
Cores	Branco.
Armazenar	Conservar em local fresco e seco entre +5°C a +35°C

NORMAS / TESTES / CERTIFICADO

Marcado CE

- EN 15651-1 F EXT-INT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As superfícies sobre as quais são aplicados devem estar firmes e completamente limpas. Pode ser aplicado em superfícies molhadas.

O selante/adetivo pode ser pintado. O momento ideal para pintar é imediatamente após a formação da pele, aproximadamente 40 minutos após a aplicação.

Pode ser utilizado junto a cabines de pintura. Devido à grande variedade de tintas existentes no mercado, recomendamos testar a sua compatibilidade com o selante/adetivo.

Selagem:

aplicar com pistola, pneumática ou manual, formando um cordão contínuo e evitando bolsas de ar. De seguida, alise com uma espátula humedecida em água e sabão

Dimensão conjunta

A junta deve ser concebida de acordo com a capacidade de movimentação do vedante. Em geral, a junta deve ter uma espessura entre 5 e 25 mm.

A relação entre a largura e a profundidade dependerá da largura da junta. Em geral, para juntas superiores a 10mm, a relação entre a largura e a profundidade deve ser de aproximadamente 2:1 respetivamente.

Para juntas mais pequenas, a proporção deve ser de aproximadamente 1:1.

Largo (mm)	10	15	20	25
Profundidade (mm)	8	8	10	12
Rendimento (m)	3,75	2,5	1,5	1

Colagem: aplicar sobre uma das superfícies a unir, formando cordões de acordo com as dimensões das peças. Pressione firmemente a outra superfície durante alguns segundos.

DESEMPENHO DE VEDAÇÃO

L= 280/ (axp)

L: comprimento do selo em m.

a: largura da junta em mm.

p: profundidade da junta em mm

ADESÃO

Excelente adesão em:

Betão, tijolo, madeira, tijolo à vista, pedra natural ou artificial, cerâmica, vidro, metais como o alumínio, ferro, zinco, galvanizado, etc., a maioria dos termoplásticos (exceto polietileno ou PTFE) ou plásticos termoendurecíveis.

Boa aderência em superfícies molhadas.

Adesão em imersão em água (materiais não porosos)

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Resiste à água, aos solventes alifáticos, aos ácidos inorgânicos diluídos e aos álcalis, óleos e gorduras.

Fraca resistência a solventes aromáticos, ácidos concentrados e hidrocarbonetos clorados

DADOS TÉCNICOS

Na forma de entrega:

Propriedades	Método	Unidades	Valores
Densidade		g/mL	1,29
Consistência			Pasta tixotrópica
Sólidos	2 horas a 120 °C	%	98
formação de pele	20 °C	min	40

Producto curado:

Característica	Método	Unidades	Valores
Módulo 100%	DIN 53504	N/mm ²	0,66
Carga a la rotura	DIN 53504	N/mm ²	1,84
Alongamento em rasgar	DIN 53504	%	400
Dureza	DIN 53505	Shore A	30

DESEMPENHO ADESIVO

Aproximadamente 12 metros, aplicação em cordões de 5 mm de diâmetro.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola de cartucho P-1441

LIMPEZA

Limpar com o produto BRIK-CEN S 890, quando o produto não estiver endurecido.

Depois de endurecido, a limpeza é feita mecanicamente.

SEGURANÇA E HIGIENE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para obter mais informações sobre o manuseamento e o armazenamento seguros.

OBSERVAÇÃO

As informações contidas neste documento e os conselhos recebidos da Quiadsa, tanto verbalmente como por escrito, baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual da nossa gama de produtos (utilizados e armazenados corretamente e dentro da sua vida útil) devem ser considerados um). colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e declinamos qualquer responsabilidade decorrente da utilização indevida. O cliente é responsável por confirmar e avaliar, antes da utilização, através de testes ou testes do produto, se o mesmo é adequado. para o seu fim. A nossa garantia limita-se exclusivamente a garantir a qualidade dos nossos produtos de acordo com os nossos padrões de qualidade. A Quiadsa reserva-se o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os utilizadores deverão conhecer e utilizar a última versão atualizada das fichas técnicas, a Quiadsa enviá-las-á mediante solicitação ou poderão ser descarregadas do site: www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com