

FICHA TÉCNICA

ROLLGUM® ONE G EPDM 50-80



1. DESCRIÇÃO

A membrana Rollgum One G é uma lâmina de borracha sintética EPDM vulcanizada com **acabamento em relevo**, para todos os tipos de impermeabilizações (fachadas, coberturas inclinadas, calhas pluviais, barreiras anti-capilaridade, pequenos reservatórios, etc.).

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADE	NORMA	VALOR		
Espessura nominal	EN 1849-2	0,5 mm	0,6 mm	0,8 mm
Massa por unidade de área	EN 1848-2	0,54 Kg/m ²	0,63 Kg/m ²	0,86 Kg/m ²
Resistência à tração (L/T)	EN 12311-2	≥ 8 Mpa		
Alargamento (L/T)	EN 12311-2	≥400 %		
Resistência ao rasgamento	EN 12310-2	≥ 30 N		

3. PROPRIEDADES

- Elástico e flexível desde os -45°C e até aos 130°C.
- Excelente resistência ao ozono, à radiação UV e à temperatura.
- Excelente estabilidade térmica e dimensional.
- Facilidade e rapidez de instalação.
- Pré-fabricado em grandes módulos.
- Amigo do ambiente.

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A instalação das lâminas Rollgum One G deve ser realizada por pessoal experiente. A superfície a impermeabilizar tem de estar seca, limpa e sem elementos cortantes. Em determinadas circunstâncias poderá ser necessária uma camada de separação (ex.: geotêxtil, painel de revestimento ou película de polietileno).

A membrana deve repousar durante cerca de 30 minutos antes de efetuar as uniões e fixá-la definitivamente. Consulte a nossa equipa técnica se pretender informação adicional.

5. CERTIFICADOS

As lâminas Rollgum One G cumprem os vários padrões nacionais e internacionais. Para mais informações, contacte a nossa equipa técnica.

6. APRESENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Formatos

	Rolos	Mantas (apenas para 0,8 mm)	Faixas
Largura	1,5 m	3 / 4,5 / 6 / 7,5 m / 9 m / 12 m / 15 m	De 5 a 145 cm
Comprimento	20 m	30 m	20 m

Outros formatos ou medidas disponíveis mediante consulta

- Manter protegido de agressões mecânicas.
- Armazenar afastado de fontes de combustão e de chamas.
- Validade ilimitada.

As informações acima baseiam-se no conhecimento atual desta tecnologia, o que não garante um processamento impecável dos nossos produtos em todos os tipos de superfícies ou situações. A informação fornecida baseia-se nos resultados obtidos nos nossos testes, mas não é vinculativa. As nossas informações não constituem uma garantia juridicamente vinculativa de certas propriedades ou adequação a uma finalidade específica.

Devido às muitas aplicações possíveis dos nossos produtos, recomendamos um teste de adequação minucioso nos materiais originais e nas condições reais de utilização antes da utilização massiva no local.

Por este motivo, não assumimos qualquer responsabilidade por possíveis tratamentos inadequados com base nas informações apresentadas.