

1. DESCRIÇÃO

A banda moldável autoadesiva Rollgum Form consiste em uma membrana EPDM não curada que foi laminada a uma base de EPDM sensível à pressão. A banda é composta por um adesivo vulcanizado de borracha que proporcionará um desempenho de qualidade para projetos de impermeabilização de EPDM monocamada.

Rollgum Form é extremamente flexível e pode ser moldada para se adaptar a formas e superfícies irregulares. Esta banda é utilizada para selar cantos internos e externos, tubulações salientes e outras aplicações.



2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base Polímero	EPDM
Cor	Preto
Resistência à tração (não vulcanizado)	172 MPa máx.
Alongamento (não vulcanizado)	600% mín.
Resistência ao ozono	Passa
Resistência ao descascamento	007 MPa a 21 °C
Resistência ao cisalhamento	014 MPa a 21 °C
Plegabilidade a baixa temperatura	-46 °C

3. PREPARAÇÃO

As superfícies das membranas EPDM devem ser preparadas com o primário do sistema. Se estiverem expostas a temperaturas inferiores a 15 °C por longos períodos, é necessário aquecê-las antes da aplicação.

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma vez que o primário esteja seco, posicione a banda Rollgum Form sobre o primário e retire o filme protetor enquanto pressiona com a mão. Aplique pressão em toda a superfície com o rolo de silicone. Uma vez aplicada a banda, sele as bordas visíveis com o adesivo selante BOND007.

Em dias nublados e com temperatura inferior a 15 °C, recomenda-se usar um secador de ar quente para aquecer a banda Rollgum Form para garantir a moldabilidade. Em dias ensolarados, normalmente não é necessário pré-aquecer o produto.

5. APRESENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E VALIDADE

- Fornecida em rolos de 23 cm de largura e 15,25 m de comprimento.
- Armazenar nas embalagens originais seladas e a temperaturas entre 4 °C e 43 °C. Manter o material protegido do sol direto até o momento da aplicação.
- A validade é de 12 meses quando armazenada nas condições mencionadas acima. Verificar a data de fabricação em cada embalagem.

6. LIMITAÇÕES

- Não deve ser usado sobre membranas de PVC.
- Não é adequado para uso em áreas de alto tráfego.
- O talco, o pó, o óleo, o gelo, a neve ou as condições úmidas inibem a adesão. Superfícies limpas e secas são necessárias para a instalação deste produto.

Nossas indicações baseiam-se em estudos de laboratório sérios e em nossa experiência; no entanto, não isentam o aplicador de realizar seus próprios testes, pois a diversidade de materiais no mercado e os diferentes métodos de aplicação que escapam ao nosso controle fazem com que a aplicação seja de sua total responsabilidade.