

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético al disolvente para exteriores e interiores.

PROPIEDADES

- Buena adherencia.
- Alta cubrición.
- Secado rápido.
- Acabado antioxidante.
- Acabado brillante y satinado.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de albañilería, madera y hierro adecuadamente saneadas e imprimadas.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Liso

Adherencia: excelente

Nivelación: buena

Rendimiento 9 - 12 m²/L y mano. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones del soporte y de la aplicación.

Densidad: 1.00 - 1.60 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2). Según color y brillo.

Viscosidad: 150 - 230 ± 50" F-4 a 25°C ± 8°C (ASTM D-1200).

Según color y brillo.

Secado: 1,5 - 4 horas. El secado varía en función del brillo y del color.

Repintado: 18 - 24 horas.

Utensilios: Limpieza con disolvente para esmaltes, disolvente de limpieza o disolvente universal.

C.O.V.: 2004/42/II (A/i) (600/500) Max. COVs = 500g/L.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Para superficies nuevas:

- De hierro: eliminar el óxido de la superficie, desengrasar y limpiar la superficies e imprimir con una imprimación antioxidante adecuada. Aplicar el Esmalte sintético respetando los tiempos de aplicación.

- Hierro galvanizado, aluminio y zinc: limpiar y desengrasar la superficie, aplicar una imprimación compatible y proceder al repintado con Esmalte sintético respetando los tiempos de aplicación.

- Madera o yeso: lijar, limpiar el polvo y aplicar una selladora adecuada a la superficie. Una vez seca, lijar y limpiar y proceder al repintado con Esmalte sintético respetando los tiempos de repintado.

Para superficies ya pintadas:

- En buen estado: si la pintura se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con disolvente para esmaltes. Aplicar Esmalte sintético.

- En mal estado: eliminar la pintura, limpiar y desengrasar y actuar como si fuera una superficie nueva.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en capas delgadas.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Diluir con disolvente para esmaltes 5-10% para aplicación a brocha, rodillo o pistola.

Aplicar 2 capas respetando los tiempos de repintado.

RECOMENDACIONES

Remover el producto hasta homogenizar el contenido.

Después de usar, tapar en envase procurando dejar poca cámara de aire si se va a tardar en utilizar de nuevo.

No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Pintar sobre superficies que estén al menos 3°C del punto de rocío. Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

PRESENTACIÓN

En envases de 750ml y 4L.

ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

- Leer la etiqueta antes del uso.

- Mantener alejado fuera del alcance de los niños.

- ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.

- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.