



0506 Banavial

14

Descripción Pintura basada en resinas de Pliolite, copolímero estireno-acrílico, de rápido secado para señalización vial, en carreteras, aparcamientos, pabellones industriales, etc sobre asfalto u hormigón.

Propiedades

- Secado rápido
- Elevada dureza
- Gran opacidad
- Resistente a la abrasión
- Resistente a los agentes atmosféricos
- Excelente adherencia sobre asfalto, cemento u hormigón

Acabado	Semimate
Color	Blanco, Amarillo, Rojo y Azul.
Viscosidad	95-105 KU
Sólidos	52% (Valor medio estadístico)
Secado	10 minutos al tacto, 30 minutos seco duro
Repintado	2-4 horas a 20°C
Rendimiento	9-10 m ² /l para lograr un espesor de película seca de 40 micras.
Diluyente	Diluyente para sintéticos.
Limpieza	Diluyente para sintéticos.
Densidad	1,400 Kg/L+/-0.02
COV	390g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)



Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a pintar deben encontrarse secas, sanas y limpias. Si se desea aportar un efecto reflectante, puede esparcir uniformemente sobre la película recién aplicada y aún sin secar, unas microesferas de vidrio.

Presentación 15 Litros / 4 Litros

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





0506 Banavial

14

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es**

