

PINTURA PISCINAS AL AGUA



Descripción del Producto Pintura de piscinas y de máxima calidad a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez



Características Técnicas

Color	Azul cielo
Aspecto	Satinado
Secado al tacto	30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 5 horas
Rendimiento	6-8 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Facilidad de aplicación
 Acabado duraderos, resistentes y duros
 Efecto Antialgas, disminuye la adherencia de las mismas sobre la pintura.
 La alta estabilidad química de su composición la hace ideal para resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

Aplicaciones

Adecuado para protección y decoración de piscinas, cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados.

Modo Empleo

Aplicar en capas uniformes
 A brocha, pistola airless y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo ligeramente con Agua.
 Remover bien el contenido del envase

Preparación de Superficies

Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar, cepillar, eliminar el polvo, grasa, aceite, salitres, incrustaciones, mohos y otros elementos que pueden afectar al anclaje y dejar preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia.
 Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar
 Aplicar las preparaciones siguientes:
 Sobre superficies de morteros de cemento y derivados, bien secos y fraguados.: Aplicar el mismo producto o Sellafond diluido al 10-15 % con agua, como preparación.
 Sobre superficies de morteros de cemento en mal estado, con cal, salitres, etc: Eliminar la cal y salitres y sellar adecuadamente con SELLAFOND
 Sobre acero y hierro aplicar IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO
 Sobre galvanizados y metales ligeros aplicar IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO
 Aplicar a continuación dos capas mínimo del producto

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar al sol directo, ni con rocío matinal
Añadir agua a la piscina después de transcurrir una semana de la aplicación
Piscina nueva: Dejar transcurrir 1 mes, una vez construida, antes del pintado.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado	4L
COVS GR/L	26

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.