TITAN

PINTURAS PLÁSTICAS

T400 PINTURA PLÁSTICA

Descripción

Pintura plástica para decoración de paredes y techos en interior y exterior, de fácil aplicación, sin salpicado ni marcas de rodillo.

Propiedades

* Disimula imperfecciones de la superficie.
* Alta lavabilidad.
* No salpica.
* Alta opacidad.
* Gran blancura.
* Con conservante antimoho.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrilico-Estirenada
Acabado	Extra Mate
Uso	Interior y Exterior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco + Bases TITANCOLOR
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,52 - 1,60 Kg/l - Según bases (Mix)
Rendimiento	10 - 12 m^2/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1/2 hora
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Después de 3 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución y Limpieza	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+5°C - +35 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Teñido	Tinte Universal TITAN o Sistema TITANCOLOR
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	43 - 46 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 10 g/l COV
Reacción al Fuego UNE EN 13501-1	B-s1,d0 sobre sustrato A2 s1, d0
Determinación relación de contraste (Poder Cubriente) UNE-EN-ISO 6504-3	Clase 2. 9,25 m^2 /l (98 % poder cubriente)
Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998	Clase 2 de lavabilidad
Tamaños	Blanco: 4l y 15l / Bases TITANCOLOR: 1l, 4l y 15l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el producto en el envase previo al uso. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar una primera capa diluida con un 10-15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.
Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas. Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

OBSERVACIONES:

Color en exterior: Consultar previamente disponibilidad e idoneidad de este en el punto de venta.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.
Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2024-08 La presente edición anula las anteriores.
La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158