

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE



Descripción del Producto Imprimación anticorrosiva y sintética a base de resinas alcídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos

Proporciona preparaciones de gran poder antioxidante

Carta de Colores [Carta de colores Imprimitaciones](#)



Características Técnicas

Color	Blanco, verde, gris, rojo Turco y negro
Aspecto	Mate
Secado al tacto	2 - 3 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A partir de 24 horas (conviene repintar en 30 días)
Rendimiento	9 - 12 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Excelente acción contra la corrosión

Aplicaciones

Adecuado para protección y preparación anticorrosiva de superficies y estructuras de hierro y acero.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
- A pistola aerográfica y pistola airless: ajustar a viscosidad con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Preparación de Superficies

Limpiar y lijar si es necesario para eliminar polvo, grasas, aceites, humedad, pinturas viejas o en mal estado, el óxido y costras de laminación por medio de lijado, rascado o chorreado..

Aplicar: 1 ó 2 manos

Otros Datos

Envasado	0.375L, 0.750L, 4L, 15L
COVS GR/L	335

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26-03-2015 Esta ficha anula todas las anteriores.