

A790 TEXTURED FINISH

SELLADOR DE RESINAS ACRÍLICAS GRANULADO

VENTAJAS

- Estructura granulada y texturizada
- Se puede moldear con un cepillo ligeramente humedecido.
- Resistente a la lluvia suave
- flexible
- Uso interior y exterior
- Se puede pintar con pinturas base acuosa y sintética.
- UCA®: Perfectamente pintable, desarrollado en estrecha relación con la industria líder de la pintura



DESCRIPCIÓN

El ACABADO TEXTURADO Bostik A790 es un sellador con estructura granulada. De uso en Interior y exterior. Esta solución está desarrollada para reparar grietas, agujeros y pequeños desperfectos en textura fachadas, muros y techos. La textura final puede ser modificado y adaptado a su entorno con la uso de un cepillo seco. El sellador llueve rápidamente resistente después de la aplicación y permanece flexible. Se puede pintar con pinturas sintéticas y base agua.

USOS RECOMENDADOS

Bostik A790 TEXTURED FINISH fue específicamente desarrollado para rellenar y sellar grietas, costuras y agujeros en estuco y yeso y sobre sustratos como madera contrachapada, aglomerado, tableros duros y blandos, madera, Hormigón (aireado), piedra (cal) y yeso, pero también en yeso y estuco exterior.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Una junta con las dimensiones correctas es capaz de absorber los movimientos entre los materiales de construcción. La profundidad de la junta debe estar siempre en la relación del ancho de la junta. Una regla general es la ratio de. profundidad de la junta al ancho de la junta con un el ancho de la junta hasta 10 mm es 1: 1, con un mínimo de 5 mm de ancho y profundidad. Para juntas de más de 10 mm, la profundidad es el ancho dividido entre 3 más 6 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Polímeros acrílicos
➤ DENSIDAD	1.70 g/ml
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40°C
➤ CONSISTENCIA	Pasta tixotrópica
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➤ ALARGAMIENTO A LA ROTURA	250%
➤ DUREZA SHORE "A"	53 (DIN 53505)
➤ FORMACIÓN DE PIEL	10 min (23°C / 55%HR)
➤ CAUDAL	2200 g/min (3 mm/4bar)
➤ DESCUELQUE	<2 mm (ISO 7390)

FONDO DE JUNTAS:

La adherencia al fondo de las juntas es recomendable. Conviene asegurarnos de que no haya incompatibilidades entre el material de fondo y la masilla.

ALISADO DE JUNTA

El alisado de la junta a espátula es indispensable, ya que comprime el producto sobre los labios de la junta, reforzando la adherencia.

OBSERVACIONES:

-Las heladas retrasan el secado de la masilla, pero no tienen ninguna influencia sobre la durabilidad de la misma.

-La lluvia puede reblandecer y disgregar la masilla hasta que no se haya formado piel superficial, por lo que no se aconseja su aplicación en juntas muy expuestas (acróteras, terrazas).

-Pintura: 48 horas después de su aplicación, el producto puede ser pintado.

-Manchado: La masilla Acril Grietas no mancha los materiales empleados en la construcción, tales como: hormigón, amianto-cemento, piedra, mármol, etc.

DIMENSIONES DE LA JUNTA

- Juntas hasta 10 mm
Relación profundidad/anchura --> 1:1
Profundidad mínima: 5 mm
- Juntas > 10 mm
Profundidad = (anchura/3) + 6 mm

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia. Consultar en la página web del producto.

PRESENTACIÓN

FORMATO	CAJA
Blanco - Cartucho 310 ml	12

PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

RENDIMIENTO

1 cartucho= 12 metros lineales para una junta de 5 mm de ancho

LIMITACIONES

No apto para aplicaciones expuestas continuamente al agua.
No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno o sustratos bituminosos.

ALMACENAJE

18 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y a temperatura entre +5°C y +25°C.

CERTIFICACIONES

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P



Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

