PLASTICO MATE M-20 INTERIOR - EXTERIOR Código. 102

- Ficha Técnica -

1.- DESCRIPCION

Pintura plástica mate-sedoso basada en una emulsión vinil-veova, aconsejable para el pintado de paramentos sometidos a duras condiciones atmosféricas. Presenta las siguientes características:

- Facilidad de aplicación.
- Excelente blancura y opacidad.
- Ausencia de amarilleo.
- Bajo olor.
- Buena penetración en el soporte.
- Nivelación correcta.

2.- USO RECOMENDADO

Adecuada para el pintado de paramentos EXTERIOR-INTERIOR. Posee una gran resistencia a los agentes atmosféricos.

3.- COMPOSICION

LIGANTE	Emulsión vinil-veova.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES	Bioxido de Titanio, carbonato cálcico y silicato magnésico.
ADITIVOS	Espesantes, humectantes, coalescentes, desaireantes y conservantes.
DILUYENTE	AGUA

4.- CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	blanco; colores.
Aspecto	mate
Brillo (α=85º)	5 ±2 (120 µm)
Viscosidad	120 ±5 KU
Densidad	1,58 ±0,02 kg/litro
Sólidos en volumen	37%
Opacidad	95,2% (200 µm)
Rendimiento teórico (x mano)	10-12 m□/ litro
Secado	1 hora
Repintado	3-5 horas
Lavabilidad Gardner (20 días) …	>15.000 psd (UNE 48284)
Combustibilidad	Clase M-1(UNE 23727)
COV (Cat. A/c)	contenido máximo 18 g/l

5.- MODO DE EMPLEO

Modo de aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless.
Diluyente: AGUA
Proporción de dilución: 5-20% máximo.

6.- CONDICIONES DURANTE LA APLICACIÓN

La temperatura ambiente debe estar comprendida entre +5ºC y +35ºC.
No aplicar sobre soportes mojados o recalentados, ya que puede afectar seriamente la durabilidad del pintado.

7.- PREPARACION DEL SOPORTE

- La superficie debe estar seca y limpia de sales o cualquier otro contaminante.
- Sobre pinturas viejas se verificará el estado de las mismas y se procederá a su saneamiento si ello fuera necesario.
- En superficies muy pulidas, lijar para abrir el poro.
- Sobre paramentos irregulares masillar con plaste los defectos del soporte.
- En superficie con moho, tratar previamente con líquido fungicida.
- Sobre soportes harinosos se aconseja la aplicación del un fijador acrílico NIECRIL (diluido 3p. de agua x 1p. de NIECRIL) previo a la aplicación de la pintura plástica.

8.- FORMATO DE SUMINISTRO

Cubo de polipropileno de 0,750 litros, 4 litros y 15 litros.

9.- ESTABILIDAD EN ALMACENAJE

12 meses sin aumento de viscosidad en envase original perfectamente cerrado.
El envase debe mantenerse al abrigo de temperaturas extremas, inferiores a 0ºC y superiores a 35ºC.
Es aconsejable para su conservación, evitar añadir agua a la pintura que no se vaya a utilizar en breve tiempo.

10.- INDICACIONES DE SEGURIDAD

PRODUCTO NO INFLAMABLE. No requiere etiquetado especial de peligrosidad según la normativa vigente.

11.- NOTA

Los datos aquí reseñados están basados en nuestros conocimientos técnicos y experiencia actuales. Pero debido a la imposibilidad de controlar las condiciones de la aplicación, el fabricante no asume ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos.
Esta ficha anula cualquier otra publicada con anterioridad.