


DATOS TÉCNICOS ARCILLA EXPANDIDA 3/8, RUBBIANO (EN 13055- 1)

GRANULOMETRIA (4.3) : 4/10



DENSIDAD APARENTE (4.2.1)

$$\gamma = 350 \text{ Kg/m}^3 \pm 15\%$$

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN Y MACHAQUEO (4.10)

$$\sigma \geq 1,5 \text{ N/mm}^2$$

ABSORCIÓN DE AGUA A LOS 24 HORAS (4.8)

$$C_{imb} \leq 25\%$$

FORMA DE LAS PARTICULAS (4.5)

redondeado

REACCIÓN AL FUEGO (Decisión 2000/605/EC)

A1 (incombustible)

- NOTA -

Estos valores son meramente indicativos, basados en nuestra experiencia y las pruebas que realizamos. Se aconseja al usuario evaluar que el material cumple con las exigencias locales y es el responsable final del uso del material.