



# aplicaTec Renovación

MORTERO DE RENOVACIÓN Y  
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

info+

- Adhesivo placas de poliestireno
- ETICS
- Renovación y rehabilitación de fachadas
- Adhesivo para aislantes de EPS, EPS grafito y lana mineral
- Certificado en los ETE en vigor

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo de renovación y rehabilitación para interior y exterior, a base de cemento de alta resistencia y áridos secos tamizados y seleccionados al que se le han incorporado aditivos y resinas de altas prestaciones. Se emplea como adhesivo de placas de poliestireno (adhesivo en los ETICS) Aislamiento Térmico de las Fachadas por el Exterior. Permeable al vapor de agua.

## SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, sanos, planos y limpios de grasas, aceites y pinturas. Tales como morteros de cemento, fábricas de ladrillo, bloque de homigón...

## MODO DE EMPLEO



- 1 Comprobar la idoneidad del soporte.
- 2 Amasar hasta conseguir consistencia adecuada.
- 3 Dejar reposar la masa 2 minutos y reamasar antes de aplicar.
- 4 Aplicar sobre el soporte armándolo con malla de fibra de vidrio, CAPATHERM Malla 160 gr., hasta un espesor de 2-3 mm. Para espesores superiores hacer aplicaciones de 1-2 mm a las 24 h.

## APLICACIONES

Revestimientos interiores y exteriores sobre fábrica de ladrillo o bloque de hormigón para la colocación de paneles aislantes de EPS, EPS GRAFITO y LANA MINERAL.

Mortero de revoco y enlucido para renovación y rehabilitación de fachadas. El producto será aplicado en capas de 2 mm armadas con malla de fibra de vidrio tal y como se indica en el punto 4 del apartado MODO DE EMPLEO.

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre yeso ni pintura.
- No aplicar con previsión de heladas o tiempo lluvioso.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- En uniones entre diferentes materiales o donde existe riesgo de fisuración armar el mortero con una malla de fibra de vidrio, como CAPATHERM Malla 160 gr.
- En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente.
- No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
- Es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
- Utilizar antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

# aplicaTec Renovación

MORTERO DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS

## PRESENTACIÓN

aplicaTec Renovación se presenta en sacos de BOPP (polipropileno orientado biaxialmente) de 25kg expedidos sobre palets retractorizados de 1.200 kg (48 sacos).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	28% de agua ( $\pm 3$ )
Densidad aparente del producto:	
En polvo	1,10 ( $\pm 0,1$ ) Kg/l
En pasta	1,50 ( $\pm 0,1$ ) Kg/l
Endurecido	1,45 ( $\pm 0,1$ ) Kg/l
Consumo	8 ( $\pm$ ) 1 Kg/m <sup>2</sup>
Reacción al fuego	Euroclase A1
Clasificación según norma	UNE-EN:998-1: GP-CSIV-W2
Producto certificado en	ETE 16/0640 y ETE 18/0637

## NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.