

PERLIYESO EXTRA MÁQUINA

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO B4 (B4/50/2).
YESO DE PROYECCIÓN MECÁNICA ALIGERADO CON PERLITA (YPM/A).
UNE-EN 13279-1
UNE-EN 13279-2



COMPOSICIÓN:

PERLIYESO EXTRA MÁQUINA HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. está compuesto por Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación y perlita expandida (40 % en volumen, que aumenta las características de aislamiento térmico, acústico, etc. del yeso). Este producto, al poseer más perlita y nuevas fórmulas aditivadas, hacen que presente unas excelentes características tanto para la puesta en obra, como en la terminación de la misma. Contiene aditivos que, en proporciones inferiores al 1% en su conjunto, facilitan la trabajabilidad, regulan la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

CARACTERÍSTICAS:

PERLIYESO EXTRA MÁQUINA	YESO DE CONSTRUCCIÓN B4/50/2	ESPECIFICACIONES UNE-EN 13279
Aspecto	Polvo blanco	--
Índice de pureza CaSO ₄ (%)	>65	>50
Agua de amasado (%)	65-67	--
Tiempo de principio de fraguado (min.)	200-220	>50
Resistencia mecánica a la Compresión (N/mm ²)	>2,0	≥2,0
Resistencia mecánica a la Flexión (N/mm ²)	>1,0	≥1,0
Dureza superficial (Shore C)	>50	≥45
Determinación de pH	10-12	≥6
Densidad aparente (Kg/ m ³)	720	≤800
Adherencia	cumple	(*)
Rendimiento (m ² / saco / cm de espesor)	2,4 – 2,6	--

(*) Según el apartado 5.3 de la norma UNE EN 13279-1, la adherencia será apta cuando se manifieste la rotura en la masa de yeso o en el soporte. Cuando la rotura aparece en la interfase yeso-soporte debe ser mayor de 0,1 N/mm².

APLICACIONES:

Se aplica, con máquinas de proyectar, en revestimientos interiores de paredes y techos.

ENVASE Y COMENTARIOS:

PERLIYESO EXTRA MÁQUINA HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. se suministra en sacos de 25 Kg, con dos hojas de papel y lámina, en palets de madera de 42 sacos (1.050 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada.

No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.

Ctra. Los Tollos, Km 3 41740 LEBRIJA (SEVILLA)
Tfno. Atención al Cliente: **955972554** Fax: **955972466**
www.ruizdorantes.com - lebriplak.ruizdorantes@gmail.com