

ESMALTE PARA RADIADORES

Descripción del Producto	Esmalte sintético de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez
Certificados	Reacción al fuego norma UNE-EN 13501-1 clasificado como B-s 2, d 0

Características Técnicas

Color	Blanco
Aspecto	Satinado
Secado al tacto	3 - 4 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	12 - 14 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

- No amarillea
- Acabado con máxima blancura
- Facilidad de aplicación
- Sin descolgados
- Excelente nivelación
- Poder de relleno
- Cubrición
- Acabado con óptima relación dureza y elasticidad
- Resistente a la intemperie
- Resistente a roces, desgaste y lavados
- Acabado adherentes, duraderos, suaves y de gran finura y nobles

Aplicaciones

- Adecuado para el pintado, restauración y decoración de radiadores.
- Adecuado para protección y decoración de puertas, barandillas, vallas, balcones, verjas, ventanas, puertas, vigas y otros objetos del hogar..., cubre todas las necesidades del profesional y del ama de casa.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
- A pistola aerográfica y airless: ajustar a viscosidad con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar y eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc...
- Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar
- Sobre madera y yeso aplicar IMPRIMACION SELLADORA BLANCO
- Sobre hierro y acero aplicar MINIO SINTETICO NARANJA o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO
- Sobre galvanizados y metales ligeros aplicar IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO
- Aplicar a continuación dos capas mínimo del producto y dejando el tiempo de repintado entre capas

Otros Datos

Envasado	0.750L
----------	--------

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 22-09-2014 Esta ficha anula todas las anteriores.