



García Varona

m a d e r a s

RASTREL PINO TR

	Largo	Ancho	Grueso
Rastrel de pino macizo con tratamiento CU2	2.500 mm	40 mm	30 mm
	2.500 mm	50 mm	30 mm
	2.500 mm	30 mm	20 mm
Rastrel de pino macizo con tratamiento CU3	3.000 mm	60 mm	40 mm

Tipo de madera	Pino macizo proveniente de bosques sostenibles.
Tratamiento CU2	Inmersión prolongada con sales hidrosolubles para la Clase de Uso 2 según la normativa EN 335-2013. Tratamiento apto para madera en funciones estructurales y ambiente siempre seco.
Tratamiento CU3	Autoclave con sales hidrosolubles de cobre verde para la Clase de Uso 3 según la normativa EN 335-2013. Tratamiento apto para aplicaciones en exteriores sin contacto directo con el suelo y expuesta a la intemperie o humedad frecuente.
Características	No tiene acabado de carpintería. Posible aparición de irregularidades en la superficie del producto final Admisible tolerancia en la medida final de ± 3 mm
Descripción	Pino macizo con tratamiento CU2, ideal para aplicaciones estructurales en interior. Pino macizo con tratamiento CU3, ideal para aplicaciones estructurales en exteriores. Esta madera suele estar impregnada de resina. Admisible presencia de nudos. Humedad: $\geq 20\%$. Se admiten variaciones de color como resultado del tratamiento aplicado. Si se realizan cortes en la madera tratada, habría que tratar la superficie cortada para poder mantener la garantía de tratamiento.
Recomendaciones de uso	Clase de Uso 2, la madera está bajo cubierta y no expuesta a la intemperie, para uso en interiores. * Base estructural para suelos, paredes o cubiertas para instalar el material de revestimiento. * Elemento nivelador de superficie para posterior clavado de tarima/tabla. Clase de Uso 3, para madera instalada en exteriores y sin contacto con el suelo. * Construcción de pérgolas. * Soporte para estructuras de jardín (fachadas, vallados, mobiliario de exterior,...).
Certificado	

