TITAN

ESMALTES

UNILAK ESMALTE MULTI-SUPERFÍCIE BRILHANTE



Descrição

Esmalte multisuperficial à base de água e muito fácil de aplicar. Ideal para todos os tipos de materiais como madeira, gesso, ferro, aço, alumínio, zinco, cobre, PVC, tecidos, etc. Muito adequado para pintura: paredes e portas de cozinhas e banheiros, radiadores, mobiliário interior e exterior, tubos de PVC rígidos, estruturas de aço devidamente preparadas. Dada a grande variedade de materiais, é altamente aconselhável realizar um pré-teste. Muito adequado para pintura: paredes e portas de cozinhas e banheiros, radiadores, mobiliário interior e exterior, tubos de PVC rígidos, estruturas de aço devidamente preparadas.

Propriedades

* Multi-superfície.
* Excelente opacidade e acabamento.
* Alta lavabilidade.
* Sem odor.
* Bom poder de cobertura.
* Excelente resistência à fricção.

Dados técnicos

Natureza	Acrílico
Acabamentos	Brilhante
Utilização	Interior e Exterior
Cor (UNE EN ISO 11664-4)	Preto & Branco + Bases TITANCOLOR
Densidade (UNE EN ISO 2811-1)	Branco: 1.23 -1.27 kg/l / Preto: 1.01 - 1.05 kg/l
Rendimento	11 - 13 m^2/l
Secagem a 23°C 60% UR (UNE 48301)	1 hora
Repintado a 23°C 60% UR (UNE 48283)	5 horas
Métodos de Aplicação	Escova, rolo e airless
Diluição e Limpeza	Água
Condições de aplicação, HR<80%	+5°C - +35°C. Não aplique com previsão de chuva nas próximas horas.
Tingido	Corante Universal TITAN ou Sistema TITANCOLOR
Volume sólido (UNE EN ISO 3233-3)	Brancos: 38,0 - 38,5% / Pretos: 30,0 - 30,5%
COV (UMA NORMA ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) COV máximo 105 g/l.
Reação ao Fogo UNE EN 13501-1	Substrato B-s1,d0/envelope A1
Emissão de COV ISO 16000-6	A+
Tamanhos	4L & 750ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, tingimento ou de acordo com o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, desempenho ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Mexa bem no recipiente. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e devidamente preparadas. Remova qualquer sujeira

restante, gordura, ferrugem mal aderida e revestimentos usando solvente ou decapante, conforme necessário.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: lixar a madeira na direção do grão, limpar completamente, remover resinas ou secreções de resina e matar arestas afiadas. Aplique ***o selador TITAN*** conforme necessário.
Para madeira exposta à ação de fungos ou insetos destruidores de madeira, aplicar previamente o ***tratamento Titanxyl*** adequado, de acordo com o caso.
Ferro: aplique ***a Preparação Multiusos TITAN na Água***. Para o trabalho ao ar livre, serão necessárias duas demãos de primer. Dentro de casa, uma camada será suficiente.
Cerâmica porosa, PVC rígido, porexpan, metacrilato, cobre, latão e cortiça: aplique diretamente uma ou duas demãos de ***Esmalte Multisuperfície Brilhante Unilak***.
Outros apoios: Consultar.
Em todos os casos:
Interiores: acabamento com 1 ou 2 demãos de ***Esmalte Multisuperfície Brilhante Unilak*** numa camada generosa, sem trabalhar muito.
Exteriores: acabamento com 2 ou 3 demãos de ***Esmalte Multisuperfície Brilhante Unilak*** numa camada generosa, sem trabalhar muito.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lave, lixe suavemente e aplique diretamente 1 ou 2 demãos de ***Esmalte Multisuperfície Brilhante Unilak***.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Retire completamente e prossiga como em superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções na embalagem. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança. Armazene os recipientes bem fechados, longe de fontes de calor e temperaturas abaixo de zero. Prazo de validade: 36 meses em embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga as disposições legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não despeje resíduos pelo ralo, deixe-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que vai precisar e, assim, evitar desperdícios e derrapagens de custos. Guarde as sobras de produto bem guardadas para novo uso.

Contém: BCM, IPU, IPBC, Terbutrin, para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de atualização: 2024-08 Esta edição cancela as anteriores.
A eficácia dos nossos sistemas baseia-se na investigação realizada nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática. Garantimos que a qualidade do trabalho executado com os nossos sistemas está dentro dos padrões da AkzoNobel, desde que as nossas instruções sejam devidamente seguidas e que o trabalho seja bem executado. Nós nos isentamos de qualquer responsabilidade se o resultado final for afetado por fatores fora do nosso controle. O utilizador deve verificar se o produto fornecido satisfaz as necessidades a que se destina e, se necessário, realizar um ensaio prévio . A evolução técnica é permanente, recomendamos verificar se as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158