

DeciWool



Panel de lana mineral de vidrio en formato rollo sin revestimiento.



- > Tabiquería interior.
- > Falsos techos.

Ventajas

- > Aislamiento térmico y acústico.
- > Optimización de carga gracias al alto grado de compresión en el embalaje.
- > Mantiene las prestaciones termoacústicas a lo largo de la vida útil del edificio.

Datos técnicos

	Valor (símbolo)	Unidad	Normativa
Conductividad térmica	0,038 (λ D)	W / m·K	EN 12667
Tolerancia de espesor	T2 (-3 / +5)	mm / %	EN 823
Reacción al fuego	Euroclase A1 "no combustible"	-	EN 13501-1

Campos de aplicación

- > Obra nueva y rehabilitación.
- > Divisorias interiores verticales en sistema de tabiquería con placa de yeso laminado.
- > Aislamiento acústico en falsos techos continuos.

Dimensiones y prestaciones térmicas

Ancho (mm)	400	600
Longitud (mm)	2x 9600	
Espesor (mm)	45	
Resistencia térmica (m ² .K/W)	1,15	