

## *PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE L-3000 VALPAIN*

# L-3000

### DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica mate con aditivos para autoprotección de la película frente a mohos utilizada para pintar todo tipo de paredes y techos de interior, y exteriores protegidos, ya sean de yeso, cemento, ladrillo, escayola, cartón yeso y albañilería en general.

### DATOS TÉCNICOS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B <sub>85</sub> ° < 3 %
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	95-105 poises (h4/20 rpm)
DENSIDAD (20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,54 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	59 % ± 2
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	37 % ± 2
SECADO:	Al tacto 30 - 60 minutos.
REPINTADO:	6 - 7 horas.
RENDIMIENTO:	9 - 10 m <sup>2</sup> /Litro (para 100 micras húmedas por mano).
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 g/L.

### COMPONENTES:

Ligante: Copolímeros acrílicos.

Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo y cargas minerales estables a la luz e intemperie.

Disolvente: Agua.

### APLICACIONES:

Para aplicación recomendada de todo tipo de superficies interiores, paredes y techos de cemento, yeso, escayola... y albañilería en general, así como en exteriores protegidos (bajo balcones, porches, etc.).

## PROPIEDADES:

---

Buen índice de blancura y cubrición
Permeabilidad al aire y al vapor de agua
Buena lavabilidad.
Fácil aplicación. Bajo grado de salpicado.
Con conservante ANTIMOHO.
Resistente a la intemperie.

## PREPARACIÓN del SOPORTE y NORMAS de APLICACIÓN:

---

- Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo o pistola.
- En caso necesario puede diluirse con agua hasta un 10 -15%.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado.
- Deberán ser consistentes, sin zonas con material suelto o con falta de cohesión. Si esto no ocurriera deberán consolidarse mediante la aplicación de una imprimación acrílica consolidante.
- Se recomienda aplicar un mínimo de dos capas de pintura.
- En el caso de superficies de hormigón y cemento, esperar 28 días hasta su completo fraguado.

No aplicar con temperatura ambiente ni del soporte inferiores a 5 °C, ni superiores a 35 °C, ni con amenaza de lluvia.

*(Consultar con departamento técnico para aplicaciones especiales).*

## LIMPIEZA de ÚTILES y SEGURIDAD:

---

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso. Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## FORMATOS DISPONIBLES y ALMACENAJE:

---

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Formato de venta: envases de 14 L. y 4 L.

---



**VALPAIN ESPAÑA, S.L.**  
Avda. PEDERNALES, nº30  
09195 VILLAGONZALO PEDERNALES. BURGOS  
Tel.: 93-6382645 // Fax: 93-6382735