

BASES TINTOMÉTRICA P, D y TR

PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE L-4000 VALPAIN

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos, cargas y pigmentos seleccionados, especialmente diseñada para el tintado con un sistema tintométrico homologado y usada como recubrimiento en techos y paredes interiores y exteriores protegidos. Se compone de una BASE P, BASE D y BASE TR.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE
COLOR:	SISTEMA TINTOMÉTRICO
VISCOSIDAD (20°C):	120-130 poises (h4/20 rpm)
DENSIDAD (20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,35 – 1,59 gr/ml. ± 0,03 (según base)
EXTRACTO SECO EN PESO:	50 - 63 % ± 2 (según base)
SECADO:	Al tacto 30-90 minutos.
REPINTADO:	4 - 8 horas.
RENDIMIENTO:	8 -12 m ² /Litro (para 100 micras húmedas por mano según base).
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 g/L.

COMPONENTES:

Ligante: Copolímeros acrílicos.

Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo y cargas minerales estables a la luz e intemperie.

Disolvente: Agua.

APLICACIONES:

Aplicación recomendada de todo tipo de superficies interiores, paredes y techos de cemento, yeso, escayola... y albañilería en general. Para uso en exteriores utilizar únicamente colorantes basados en pigmentos inorgánicos.

PROPIEDADES:

EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN.

Resistente a los álcalis.

Excelente aplicación.

Permeabilidad al aire y al vapor de agua.

Buena lavabilidad.

Gran rendimiento.

Con conservante antimoho.

Bajo salpicado.

PREPARACIÓN del SOPORTE y NORMAS de APLICACIÓN:

- Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo o pistola.
- En caso necesario puede diluirse con agua hasta un 10 -15%.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado.
- Deberán ser consistentes, sin zonas con material suelto o con falta de cohesión. Si esto no ocurriera deberán consolidarse mediante la aplicación de una imprimación acrílica consolidante.
- Se recomienda aplicar un mínimo de dos capas de pintura.
- En el caso de superficies de hormigón y cemento, esperar 28 días hasta su completo fraguado.

No aplicar con temperatura ambiente ni del soporte inferiores a 5 °C, ni superiores a 35 °C, ni con amenaza de lluvia.

(Consultar con departamento técnico para aplicaciones especiales).

LIMPIEZA de ÚTILES y SEGURIDAD:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso. Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

FORMATOS DISPONIBLES y ALMACENAJE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Formato de venta: envases de 12 L., 4 L. y 0,750 L.