

PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE L-5000 VALPAINT

L-5000

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate con conservante antimoho de película basada en copolímeros vinílicos, cargas y pigmentos seleccionados, usada como recubrimiento en techos y paredes interiores y exteriores.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B _{85°} < 3 %
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	100-110 poises (h4/20 rpm)
DENSIDAD (20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,54 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	60 % ± 2
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	40 % ± 2
SECADO:	Al tacto 60 minutos.
REPINTADO:	6 - 7 horas.
RENDIMIENTO:	9 - 10 m ² /Litro (para 100 micras húmedas por mano).
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 g/L.

COMPONENTES:

Ligante: Copolímero Vinil Veova.

Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo y cargas minerales estables a la luz e intemperie.

Disolvente: Agua.

APLICACIONES:

Aplicación recomendada de todo tipo de superficies interiores, paredes y techos de cemento, yeso, escayola... y albañilería en general. Apta también para el pintado de superficies de cemento y hormigón en exteriores.

PROPIEDADES:

Buen índice de blancura. (No amarillea).

Excelente poder de cubrición.

Permeabilidad al aire y al vapor de agua

EXCELENTE lavabilidad y nivelación.

Gran rendimiento.

Fácil aplicación. Bajo grado de salpicado.

Resistente a la intemperie.

Con conservante ANTIMOHO.

PREPARACIÓN del SOPORTE y NORMAS de APLICACIÓN:

- Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo o pistola.
- En caso necesario puede diluirse con agua hasta un 10 -15%.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado.
- Deberán ser consistentes, sin zonas con material suelto o con falta de cohesión. Si esto no ocurriera deberán consolidarse mediante la aplicación de una imprimación acrílica consolidante.
- Se recomienda aplicar un mínimo de dos capas de pintura.
- En el caso de superficies de hormigón y cemento, esperar 28 días hasta su completo fraguado.

No aplicar con temperatura ambiente ni del soporte inferiores a 5 °C, ni superiores a 35 °C, ni con amenaza de lluvia.

(Consultar con departamento técnico para aplicaciones especiales).

LIMPIEZA de ÚTILES y SEGURIDAD:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso. Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

FORMATOS DISPONIBLES y ALMACENAJE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Formato de venta: envases de 15 L. y 4 L.



VALPAINT ESPAÑA, S.L.

Avda. PEDERNALES, n°30

09195 VILLAGONZALO PEDERNALES. BURGOS

Tel.: 93-6382645 // Fax: 93-6382735