

G.B.DOMUS PERLA

FORMATO	90X90N
ESPESSURA (mm)	9
PRODUTO	PORCELANICO
TIPO	ESMALTADO
GRUPO	Bla-GL

NORMA APLICÁVEL EN 14411 ANEXO G

ENSAIOS	RESULTADOS
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSÕES E ASPETO SUPERFICIAL
	DIMENSÕES
	CUMPRE A NORMA
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORÇÃO DE AGUA
	VALOR MEDIO (%)
	≤ 0,5 %
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA À FLEXÃO
N/mm²	FORÇA DE ROTURA
	1.600 - 2.400 N
	RESISTÊNCIA À FLEXÃO
	35 - 45 N/mm²
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
	RESULTADO
	RESISTE
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTÊNCIA À CUARTEO
	RESULTADO
	RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTÊNCIA AO GELO
	RESULTADO
	RESISTE
	CLORETO DE AMÔNIO 100 g/l
	A
	HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 mg/l
	A
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTÊNCIA QUÍMICA
	ÁCIDO CLORÍDICO 3%
	ÁCIDO CÍTRICO 100 g/l
	CUMPRE A NORMA
	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 30 g/l
	AGENTE VERDE EM ÓLEO LEVE
	5
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTÊNCIA A MANCHAS
	SOLUÇÃO DE IODO EM ÁLCOOL
	5
	AZEITE
	5

OBSERVAÇÕES

V⁰B⁰ LABORATORIO:

