OKTIMA BM-100 MATE

Ficha técnica | REV: 2/2023

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate al agua para paredes y techos interiores.

USO RECOMENDADO

Especialmente indicada para el pintado de techos y paredes interiores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Producto al agua.
- Acabado mate.
- Elevada blancura.
- Bajo olor durante la aplicación y secado.
- Bajo contenido en COV's.

DATOS TÉCNICOS

Ligante:	Acrílico.
Aspecto:	Mate.
Color:	Blanco.
Volumen sólidos:	61 ± 3%
Rendimiento:	5-7 m^2/L y capa.
Número de capas:	2.
Peso específico:	1,60 ± 0,05 kg/L.
Secado al tacto:	1 h @ 20º C y 60% HR.
Repintado:	4 h @ 20º C y 60% HR.
Secado total:	12 h @ 20º C y 60% HR.
Punto inflamación:	No inflamable.
COV's:	0,2 g/L (Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006) Anexo I subcategoría A. max 30 g/L

PRESENTACIÓN

Envases plástico reciclado mínimo 75% - Formatos: 4 y 15 litros.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

OKTIMA BM-100 MATE

Ficha técnica | REV: 2/2023

APLICACIÓN

Modo de empleo: Agitar bien antes de usar.
Método: Rodillo, brocha.
Dilución: Producto listo al uso.
Diluyente y limpieza: Agua.
Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20º C. I Máximo: no tiene.

Condiciones de aplicación

Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 35ºC y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase dentro de estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

- Preparación

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes, mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con un plaste o masilla adecuados.

- Soportes nuevos:

Madera: Aplicar una mano de selladora al agua y dejar secar. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
Yeso / Cartón-Yeso / Cemento / Hormigón: Aplicar 1 mano de imprimación base agua.

- Soportes ya pintados:

Retirar la pintura mal adherida y en mal estado y proceder como soportes nuevos.
Sobre pinturas brillantes o satinadas: limpie la superficie y lije levemente con grano medio.

- Soportes en mal estado:

Retirar partes descascarilladas. Eliminar cualquier parte que se desgrane. Nivelar irregularidades y desperfectos con un plaste o masilla adecuados. Una vez reparado, proceder como soportes nuevos.

- Aplicación:

Aplicar 2 manos de OKTIMA BM-100 MATE con la ayuda de un rodillo o brocha de forma uniforme y en el sentido vertical de la pared. Repita el procedimiento para la segunda capa.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

OKTIMA BM-100 MATE

Ficha técnica | REV: 2/2023

RECOMENDACIONES Y ALMACENAJE

Asegúrese de respetar las indicaciones anteriormente nombradas. Su aplicación en superficies en mal estado, con eflorescencias, humedades... no garantizan la correcta adherencia al soporte. Proteger las superficies que no vayan a ser pintadas (vidrios, cerámicas, plásticos, metales...). Las herramientas deben lavarse con agua justo después de su uso.

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación, procurando pintar sobre superficies a la sombra. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente, porque podría alterar las propiedades del recubrimiento. Observar las normas de seguridad descritas en el envase.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.