

## DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico al agua de buena calidad para uso en superficies de interior y exterior.

## PROPIEDADES

- Gran cubrición.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Resistente a la intemperie.
- Secado rápido.
- Alto rendimiento.

## APLICACIONES

Para decorar, renovar y proteger superficies de madera, materiales de construcción, hierro, etc. debidamente preparadas, en interiores y exteriores, sobre puertas, ventanas, radiadores, paredes, muebles, etc..

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante, satinado, mate.

Colores: Blanco y negro.

Densidad:  $1,00-1,30 \pm 0,10$  g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1), según color y acabado.

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 (UNE-EN 13.300).

Secado: 30-60 minutos.

Repintado: 6-8 horas.

Rendimiento: 12-15 m<sup>2</sup>/L.

Utensilios: Limpieza con agua.

COV: Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/d): 130 g/L (2010). Contenido máximo en COVs: 130g/L.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Nuevas:

Si son de madera o de yeso aplicar previamente 1 ó 2 manos de una imprimación selladora y lijar suavemente. Si la superficie es de hierro, aplicar previamente una imprimación antioxidante.

- Pintadas:

Si están en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente el esmalte.

Si están en mal estado, eliminar totalmente las pinturas viejas, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas.

## MODO DE EMPLEO

- Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola.

- La dilución con agua es: Para brocha o rodillo del 5 % aproximadamente y para pistola del 15 % aproximadamente.

## RECOMENDACIONES

- Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.

- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 5°C.

- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

- No pintar con humedad relativa superior al 70%.

- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

## ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

No apilar más de tres filas de envases.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT).

- Puede provocar una reacción alérgica.

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## DATA - 11/09/2024

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.