

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO

SATEPRO THERM

GRIS

SATEPRO THERM

MORTERO DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de renovación y rehabilitación para interior y exterior, a base de cemento de alta resistencia y áridos secos tamizados y seleccionados al que se le han incorporado aditivos y resinas de altas prestaciones. Se emplea como adhesivo y mortero como capa base en sistema ETICS para fachadas exteriores.

APLICACIONES

Revestimientos interiores y exteriores sobre fábrica de ladrillo o bloque de hormigón para la colocación de paneles aislantes de EPS, EPS GRAFITO y LANA MINERAL. Mortero de revoco y enlucido para renovación y rehabilitación de fachadas. El producto será aplicado en capas de 2 mm armadas con malla de fibra de vidrio tal y como se indica en el punto 4 del apartado MODO DE EMPLEO.

SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, sanos, planos y limpios de grasas, aceites y pinturas. Tales como morteros de cemento, fábricas de ladrillo, bloque de homigón...

En el caso de soportes no definidos en la ficha técnica del producto consultar con el Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

SATE PRO THERM GRIS se presenta en sacos de papel de 25 Kg, con lámina de plástico antihumedad, en palets retractilados de 1.600 Kg (64 sacos.)



MODO DE EMPLEO

- 01** Comprobar la idoneidad del soporte, así como su estabilidad y limpieza.
- 02** En el caso de soportes con pintura, proceder a su eliminación en su totalidad con medios mecánicos o químicos.
- 03** Amasar con agua limpia hasta conseguir consistencia adecuada de trabajo.
- 04** Dejar reposar la masa 2 minutos y reamasar antes de aplicar. Aplicar sobre el soporte armándolo con malla de fibra de vidrio, hasta un espesor de 2-3 mm. Para espesores superiores hacer aplicaciones de 1-2 mm a las 24 h.
- 05** Para aplicaciones en sistema SATE, seguir las indicaciones definidas en los ETE en los cuales se encuentra certificado este producto, para la fase de pegado como en el revestido de los paneles aislantes.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar sobre yeso ni pintura.

No aplicar con previsión de heladas o tiempo lluvioso.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

En uniones entre diferentes materiales o donde existe riesgo de fisuración armar el mortero con una malla de fibra de vidrio.

En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente.

No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.

Es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.

Utilizar antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	28% de agua (± 1)
Densidad aparente del producto:	
En polvo	1,10 ($\pm 0,1$) Kg/l
En pasta	1,50 ($\pm 0,1$) Kg/l
Endurecido	1,45 ($\pm 0,1$) Kg/l
Consumo	9 Kg/m ² uso como adhesivo más capa base sobre aislante
Reacción al fuego	Euroclase A1
Clasificación según norma	UNE-EN:998-1: GP-CSIV-W2



Especial SATE



**Alta resistencia
al impacto**



**Aplicación tanto manual
como con máquina**



Flexible

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.



SATEPRO THERM