

**ARENAS INDUSTRIALES DE MONTORIO S.A.**

# ARENA DE MINA 0/3

**Características:**

Arena natural, cribada, con grano silíceo redondeado y porcentaje de arcilla controlado.  
Granulometría comprendida entre 0-3 mm.  
Su color varía desde el blanco, ocre y rojo.

**Análisis químico:**

SiO<sub>2</sub> > 92 %

**Aplicaciones:**

- \* Mortero
- \* Alicatados

Ficha de Seguridad ver en " www.aimsa.es "

**En su manipulación y trabajo evite la generación de polvo y use mascarilla FFP 3.  
(Asesórese con su servicio de PRL ante la potencial generación de sílice cristalina respirable)**

## EJEMPLO DE GRANULOMETRÍA

PROCEDENCIA	Producción de Arena de mina				FECHA	18/02/2025	
DESTINO					HUMEDAD	< 8 %	
OBSERVACIONES					PESO MUESTRA	229,8	
Granulometría tipo					TALLA EFECTIVA	-	
					COEF. UNIFORMIDAD	-	
<b>Tamiz</b>	<b>Peso</b>	<b>Retenido</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Pasante</b>			
5000	0	0,0	0,0	100,0			
2500	0,7	0,3	0,3	99,7			
1000	19	8,3	8,6	91,4			
630	23,2	10,1	18,7	81,3			
315	86,9	37,8	56,5	43,5			
200	48,2	21,0	77,5	22,5			
63	32,2	14,0	91,5	8,5			
Fondo	19,6	8,5	100,0	0,0			
<b>TOTAL</b>	<b>229,8</b>	<b>100,0</b>					
NOTAS:					Visto Bueno:		
							