

ARENAS INDUSTRIALES DE MONTORIO S.A.

Grava envuelta(0/20)

Características:

Grava silícea natural, lavada y limpia de arcillas, con grano principalmente redondeado de tamaño 0- 20 mm. Envuelro de Arena lavada, G-10 y G-20.

Análisis químico:

SiO₂ >97 %

Aplicaciones:

* Hormigón

Ficha de Seguridad ver en “ www.aimsa.es”

**En su manipulación y trabajo evite la generación de polvo y use mascarilla FFP 3.
(Asesórese con su servicio de PRL ante la potencial generación de sílice cristalina respirable)**

EJEMPLO DE GRANULOMETRÍA

PROCEDENCIA	PRODUCCION	FECHA	19/02/2025		
DESTINO		HUMEDAD	< 4 %		
OBSERVACIONES		PESO MUESTRA		200,1	
Granulometría tipo					
mm.	Tamiz	Peso	Retenido	Acumulado	Pasante
	20,000	0,0	0,0	0,0	100,0
	16,000	10,2	5,1	5,1	94,9
	12,500	31,9	15,9	21,0	79,0
	5,000	57,5	28,7	49,8	50,2
	2,000	9,2	4,6	54,4	45,6
	1,000	15,7	7,8	62,2	37,8
	0,630	10,1	5,0	67,3	32,7
	0,250	49,5	24,7	92,0	8,0
	fondo	16	8,0	100,0	0,0
	TOTAL	200,1	100,0		
NOTAS: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>					
Visto Bueno:					