

N-4000 PRETO MATE

Tinta plástica mate de cor preta intensa



SUPORTES

Estuque, gesso cartonado, gesso, cimento, betão, tintas plásticas não elásticas, suportes habituais de alvenaria (absorventes).

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento mate profundo
- Cor preto intenso
- Boa trabalhabilidade
- Máxima cobertura
- Sem respingos
- Bom toque
- Excelente lavabilidade
- Secagem rápida
- Alto rendimento

IDEAL PARA

- Adequado para pintura de parede e tetos

APLICAÇÃO NO LOCAL

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve ser saudável, limpo, forte, bem aderido, ser consistente e estar sem vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gordura, óleos de desmoldagem e, em geral, qualquer tipo de material que possa dificultar a aderência do produto ao suporte.

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA a1, PRODUTOS MATE PARA PAREDES E TETOS (BRILHO <25a60°), À BASE DE ÁGUA



N-4000 PRETO MATE

APLICAÇÃO NO LOCAL

LIMPEZA

Sempre que os suportes apresentem contaminação de fungos, algas ou outros micro-organismos, deve-se proceder a uma limpeza e desinfecção do mesmo. Em primeiro lugar deve-se aplicar um desengordurante rápido. Aplicar na superfície a tratar e aguardar que atue durante 5-10 minutos. Depois, limpar o suporte com uma máquina de pressão ou uma escova de cerdas espessas. Uma vez que o suporte esteja completamente seco, aplicar um desinfetante biocida de amplo espectro até que este esteja completamente impregnado. Este tratamento é preventivo, sendo muito eficaz para evitar o reaparecimento de microrganismos.

Se existirem manchas de salitre na superfície a tratar, deve-se proceder à limpeza inicial com o nosso **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando o material e depois raspando com uma escova dura. Após a limpeza mecânica da superfície, será necessário enxaguá-la com água abundante e limpa para neutralizar qualquer resíduo de **CLEAN SAL** que possa permanecer no suporte.

A presença de gorduras ou óleos deve ser completamente eliminada para permitir uma correta adesão do produto ao suporte. Por isso, recomendamos a utilização do **RX-527 CLEAN OIL** para uma eliminação correta e total destas substâncias.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.

A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola sem ar.

Proteger as áreas que não devem ser pintadas (como rodapés, tampões, caixilhos de portas/janelas) com fita adesiva e/ou papel. Retirar uma vez terminado o trabalho e antes que a tinta seque, para evitar que a tinta se levante.

• SUPORTES CONSOLIDADOS

Aplicar uma primeira demão de **N-4000**, com rolo de lã, pincel ou máquina sem ar, diluída 5 - 10 % com água. Uma vez seca, aplicar uma segunda demão de material não diluído. A segunda demão pode ser aplicada diluída, no máximo 5 %.

• SUPORTES POLVORENTOS

Aplicar o nosso fixador **RX-501 FIJAPREN AL DISOLVENTE**, ou **RX-500 FIJAPREN AL AGUA** para consolidar o suporte e fixar quaisquer partículas de pó que possam permanecer sobre o mesmo. **RX-500/RX-501** pode ser aplicado com trincha, rolo ou máquina airless. Uma vez seco o **RX-500/RX-501**, aplicar-se-á o **N-4000**, aplicando uma primeira demão diluída a 5-10% com água limpa e potável. Uma vez seca, aplicar uma segunda demão de produto não diluído.

• PROJEÇÃO SEM AR

O bico a ser utilizado seria 5,25, a uma pressão de aproximadamente 120 bar. Aplicar uma primeira demão sobre o reboco diluída 5 - 10 % com água. Deixar secar e se necessário aplicar uma segunda demão.

N-4000 PRETO MATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica
Teor de sólidos	59 - 65 %
Resistência à fricção húmida (UNE EN ISO 11998)	Classe 1
Densidade	1,46 ± 0,07 g/ml
Viscosidade	18000 - 27000 cP. (A/5/10)
pH	8.5 - 10.5
Limpeza de ferramentas	Com água
Brilho especular (UNE EN ISO 2813)	Mate profundo

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE - CATEGORIA a1

LIMITE COV	CONTEÚDO COV
75 g/l (2007) – 30 g/l (2010)	< 30 g/l máximo

SECAGEM (*)

AO TATO	REPINTADO	TOTAL
30' - 60'	2 - 4 H	15 dias

(*) A temperatura ambiente, a humidade relativa do ar e a absorção do suporte influenciam no tempo de secagem.

DESEMPENHO PRÁTICO (**)

m ² aplicados por litro	12 - 15
------------------------------------	---------

(**) O desempenho prático depende do suporte (tipo, estado e absorção), do método de aplicação e do grau de diluição.

INFORMAÇÃO RELEVANTE

O processo de fabrico das tintas é controlado por lotes, o que permite a rastreabilidade contra qualquer incidente. O sistema de qualidade utilizado inclui o desenho próprio de cada artigo e os controlos na elaboração do mesmo, tanto das matérias-primas utilizadas, garantindo a uniformidade do fabrico, como do produto final obtido. A utilização de ecotecnologias nos processos de fabrico das nossas instalações, permitem a realização de um trabalho de forma eficiente, sem prejuízo do ambiente que nos rodeia.

- Produto não inflamável.
- Evitar o contacto com a pele e olhos.
- Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
- Cumprir a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho.
- Manter o produto em local seco, em recipientes originais devidamente fechados.
- Armazenar recipientes entre 5° C e 35°C.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses a partir da data de fabrico, na sua embalagem de origem e protegida da humidade.

Para obter mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

N-4000 PRETO MATE

OBSERVAÇÕES

- Para uma utilização e aplicação correta deste produto, é essencial ler esta ficha técnica antes de utilizar.
- Os dados fornecidos nesta ficha técnica são meramente indicativos e não devem ser considerados vinculativos. Foram obtidos em condições normais de laboratório e em substratos padrão, podendo variar dependendo das condições de aplicação (absorção do substrato espessura aplicada, temperatura, humidade ambiente, etc.). As faixas mostradas foram conformadas por meio do histórico de medição. Devem ser admitidos pequenos desvios acima ou abaixo das gamas apresentadas nesta ficha técnica de acordo com critérios técnicos internos, não implicando uma diminuição da qualidade nem afetando o desempenho do produto final, devendo-se, entre outros fatores, a variações nas condições de medição e na incerteza associada aos instrumentos utilizados.
- As condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso controlo.
- O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Recomenda-se o cumprimento rigoroso das recomendações de utilização.
- É essencial levar a cabo o reconhecimento dos fundos antes de cada pedido.
- Não aplicar em suportes com temperatura inferior a 5°C ou excessivamente quentes.
- Não misturar com nenhum material, pois não conservará as suas características técnicas.
- Não é recomendado pintar em tempo chuvoso ou nas horas de calor máximo.
- Temperatura de aplicação de 5 °C a 35 °C.
- Humidade relativa máxima: 85 %.

EMBALAGEM

FORMATO	15 l.	4 l.
UNID./CAIXA	–	–
PALETES	33 LATAS	120 LATAS



Código interno	N4000NF2698A20
----------------	----------------