

RX-407


Rualaix®

FORTEX

Reboco de reparação de fibra adequado para alisar e reparar todos os tipos de suportes, independentemente do grau de absorção. Cobertura de cerâmica.



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Categoria I1, revestimentos de alto desempenho de um componente em base aquosa

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém < 140 g/l de COV máx.

REVESTIMENTO

POR TODOS OS TIPOS DE PINTURAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA

EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, gesso cartonado, tinta plástica não elástica, esmaltes tradicionais, azulejos.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Perfumado
- Fibra
- Requite extraordinário
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Boa aderência
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Rejunte e reboco de azulejos
- Reboco de paredes e fachadas



15Kg Paleta de 33 latas de 15 kg.

5Kg Paleta de 24 caixas de 4 x 5 kg.

1Kg Paleta de 44 caixas de 12 x 1 kg.

 **Preparação**
Pronto para usar. Limpeza de ferramentas com água.

 **Desempenho**
1.50 - 2.00 Kg/m²/mm

 **pH**
8.0 - 9.0

 **Espessura máxima de aplicação**
2 mm

 **Aderência**
> 15 Kg/cm² sobre betão
> 6 Kg/cm² sobre tinta

 **Classificação relativamente ao fogo**
A2 - s1 - d0

 **Vida útil**
Sem limite

 **Secagem em 1 mm de espessura**
Estuque: 3 - 4 H

 **Granulometria máxima**
200 microns