



CARACTERÍSTICAS DE BASE:

Designação do material:	PAV INT 20X80 ALELLA 1,44M2 CX
Formato (cm.):	20x80
Cor:	ALELLA
Nome da série:	ALELLA
Família:	PORCELANICO GL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Processo de fabrico:	Azulejo cerâmico prensado a seco	
Grupo de absorção (ISO 13006):	BIIa	
Acabamento:	GL	
Tipo de massa:	Pasta STD	
Acabamento da superfície:	Mate	
Tolerâncias dimensionais e aspeto da superfície:	Cumprir a norma	UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS:

Absorção de água:	$E \leq 0.5$	UNE EN ISO 10545-3
Resistência à rutura (S):	$> 1300 \text{ N}$	UNE EN ISO 10545-4
Resistência à flexão (N/mm ²):	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Expansão térmica linear de 20°C a 10°C:	$< 9 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	UNE EN ISO 10545-8
Resistência ao choque térmico:	Cumprir a norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistência à fissuração:	Cumprir a norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistência à geadas:	Cumprir a norma	UNE EN ISO 10545-12
Resistência ao deslizamento:	Clase 1	UNE-EN 16165 Anexo C

PROPIEDADES QUÍMICAS:

Resistência aos produtos químicos e aos sais da piscina:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistência a ácidos e álcalis altamente concentrados:	Cumprir a norma	
Resistência aos ácidos e aos álcalis de baixa concentração:	Cumprir a norma	
Resistência às manchas:	Cumprir a norma	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE:



004CPR-PR/11-4-2013

NOTAS IMPORTANTES:

Antes do assentamento, é aconselhável verificar o tom, o tamanho e a qualidade. Não serão aceites quaisquer reclamações após a colocação do material. A proteção do produto durante o assentamento e a limpeza adequada após o rejuntamento e a construção fazem parte de um processo de instalação correto. Para mais informações sobre a colocação e o rejuntamento, consultar o sítio Web da Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com El lista de embalagens desta peça está indicada no sítio Web da Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com/descargas. O peso indicado é aproximado, podendo variar até 5% consoante o modelo, e no caso de um produto com relevo a variação poderá ser maior. Este documento é de carácter meramente comercial e não pode ser utilizado como argumento legal ou administrativo sem a autorização expressa da Argenta Cerámica S.L. A cor e o acabamento da imagem desta ficha técnica são meramente indicativos e podem diferir do acabamento da peça real.