

PROGRIP TRATAMIENTO PROFESIONAL ANTIDESLIZANTE



GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA, GRANITO Y PIEDRAS SILÍCEAS



Embalagens
Embalagens de 1 litro

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse
entre 8-10 m²

El rendimiento es indicativo

ADVERTENCIAS

- Manter fuera del alcance de los niños.
- No verter en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperaturas de almacenamiento: de 5° a 30° C.
El producto debe ser aplicado en el material a una temperatura entre 10° y 30° C. Evitar realizar el tratamiento durante las horas en que la superficie esté expuesta directamente al sol.

PARA QUÉ SIRVE

- Aumenta el coeficiente de fricción de la superficie.
- Reduce el riesgo de resbaladidad en pavimentos de gres porcelánico instalados en ambientes externos, zonas de piscinas o áreas donde pueda haber agua estancada.
- Reduce el deslizamiento en pequeñas superficies de uso con pie descalzo, como platos de ducha, bañeras, zonas de spa... y en superficies exteriores como escaleras o bordillos de granito o piedra silícea, donde aumentan los riesgos de resbaladidad debido a la lluvia o humedad.

LAS VENTAJAS

- No crea película y no deja residuo.
- Producto de uso profesional.
- Actúa rápidamente.
- No modifica el aspecto del material.

CÓMO SE UTILIZA

Determinación del tiempo de contacto: Realizar una prueba previa en una baldosa sin colocar o en un área limitada y oculta para determinar el tiempo de contacto. Proteger los materiales adyacentes o áreas que no están sujetas a tratamiento. PROGRIP actúa después de tan solo un minuto. Solo después de probar el tiempo de 1 minuto, si el resultado se considera insuficiente, se puede realizar la prueba con tiempos de contacto progresivamente superiores.

Preparación de la superficie: Preparar la superficie para el tratamiento con una limpieza previa. Trabajar la superficie en pequeñas áreas (por ej. de 1 a 3 m²) perimetrándolas siguiendo las juntas.

Aplicación: Con la superficie limpia y seca, extender PROGRIP con un vellón o pad blanco y dejar actuar durante el tiempo de contacto determinado, manteniendo la superficie húmeda en todo momento. Retirar con un aspirador de líquidos o recoger con paños. Enjuagar con abundante agua y proceder a tratar la siguiente área. Para obtener un resultado completamente uniforme, mantener siempre el mismo tiempo de acción y el mismo método de aplicación en todas las áreas de intervención.

Atención: El tratamiento puede disminuir el grado de brillo de la superficie: si se utiliza con tiempos de contacto inadecuados, podría provocar una pérdida de tono o cambio en el material. El producto ataca el vidrio. Según las pruebas internas, el gres porcelánico con acabado brillante o apomazado no se presta a un tratamiento antideslizante, ya que el resultado puede ser ineficaz y alterar el aspecto estético.

Esta información y el resultado de nuestros conocimientos técnicos más reciente y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren de verificaciones. FILA no asume ninguna responsabilidad en caso del empleo incorrecto sus productos.

Fila España Indústria Química, S.L.
12592 Chilches (Castellón) - Tel. +34 964590101 - filaespana@filasolutions.com