

16X40 cm / 16X42 cm

ZIQ ZAQ

REVESTIMIENTO PORCELÁNICO PARA PAREDES
PORCELAIN TILES FOR WALLS
CARRELAGE EN GRÈS CÉRAMIQUE POUR MURS
REVESTIMENTO DE PORCELANA PARA PAREDES



EN 14411:2012	CARACTERÍSTICA TÉCNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA NORM NORME NORMA	VALORES REQUERIDOS REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES NECESSÁRIOS	VALORES VALUES VALEURS VALORES
	Resistencia al ataque químico Chemical strength Resistance chimique Resistência ao ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de bases y ácidos Resistencia a altas concentraciones de bases y ácidos Resistencia a productos de limpieza domésticos y aditivos de piscinas Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Resistência a baixas concentrações de bases e ácidos Resistência a altas concentrações de bases e ácidos Resistência a produtos de limpeza domésticos e aditivos para piscinas	LA HA A
	Absorción de agua Water Absorption Absorption d'eau Absorção de água	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Resistencia a la flexión Bending Strength Résistance à la flexion Resistência à flexão	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 35N / mm ²	35N / mm ²
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel Resistência ao gelo	UNI EN ISO 10545-12	Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Nenhuma amostra deve apresentar rupturas ou alterações visíveis na superfície.	Resistente a las heladas Frost-proof Non gélifs Resistente ao gelo
	Resistencia a las manchas Stain resistant Resistance aux taches Resistência às manchas	UNI EN ISO 10545-14	Clase ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5

Todas las características técnicas que aparecen en los folletos, en el catálogo general y en el material promocional de Ziq Zaq se refieren a valores medios registrados en un intervalo de tiempo (determinado por la legislación internacional) en varias series de producción, por lo que una ligera discrepancia en los valores de calidad de un lote concreto con respecto a estos valores no puede considerarse un fallo de producción.

All technical features started in leaflets, in master brochure and in merchandising of Ziq Zaq are meant to be indicate on of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.

Toutes les caractéristiques techniques figurant dans les dépliants, la brochure principale et le matériel promotionnel de Ziq Zaq sont destinées à indiquer une moyenne des chiffres enregistrés sur une période donnée (déterminée par le droit international) au cours de plusieurs cycles de production. Par conséquent, un léger écart entre les chiffres de qualité d'un lot donné et ces chiffres ne peut être considéré comme un défaut de fabrication.

Todas as características técnicas apresentadas nos folhetos, na brochura principal e no merchandising da Ziq Zaq destinam-se a indicar uma média dos valores registados num intervalo de tempo (determinado pela legislação internacional) em várias séries de produção, pelo que uma ligeira discrepância nos valores de qualidade de um determinado lote em relação a estes valores não pode ser considerada uma falha de produção.