

	FICHA DE CARACTERÍSTICAS REFRACTARIAS Nº: 0510.00
PRODUCTO CONFORMADO	PRENSADO SALMÓN

CLASIFICACIÓN UNE-EN ISO 10081-1	Ladrillo refractario denso de ligado cerámico Base: arcilla refractaria de bajo contenido en alúmina calcinada Grupo LF10
--	---

DIMENSIONES	240*119*40 240*119*50
--------------------	--------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS		MÉTODO DE COMPROBACIÓN
Temperatura de clasificación	1100 °C	
Densidad aparente (material denso)	1850 kg/m ³	UNE-EN 993-1
Porosidad abierta (material denso)	27 %	UNE-EN 993-1
Reblandecimiento bajo carga (T ₂)	1100 °C	UNE-EN ISO 1893