

Date : 2025

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
NATURE DE LA RÉSINE	Acrylique
CONDITIONNEMENT	3L – 15L
ASPECT	Mat
SUPPORTS	Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures / fibres de verre ou dérivés
SEC AU TOUCHER	 30 min
RECOUVRABLE	 6h
MATÉRIEL	 Rouleau polyamide texturé 10-12 mm Pistolet - brosse
NETTOYAGE DES OUTILS	 Eau
RENDEMENT	10 m²/L
DENSITE	1,48 ± 0,05

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/g) : 30g/l (2010).
Ce produit contient maximum 3g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette sous-couche universelle acrylique de qualité professionnelle est idéale pour préparer les travaux de finition, en intérieur, sur PVC, bois, métal, fibre de verre, dalles de polystyrène, ancienne peinture acrylique et glycéro. Très opacifiante, cette sous-couche régule les différences d'absorption des fonds et favorise l'accroche de la peinture de finition.

Destination : Supports traditionnels du Bâtiment : placo, placo hydrofugé, bois, plâtre et dérivés, pvc, fibres de verre, métal, anciennes peintures glycéro ou acrylique.

PREPARATION conforme au NF DTU 59.1

Les fonds doivent être sains, secs, propres et exempts de plastifiant et de moisissure.

En cas de farinage ou perte d'adhérence, une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations à entreprendre avant une quelconque mise en peinture.

- **Sur fonds neufs ou bruts (placoplatre, bois, fibre de verre, etc...)** : Brosser, dépoussiérer avant application.
- **Sur anciennes peintures, y compris glycéro** : Dépoussiérer les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau (grade 300 à 600).
- **Sur peintures écaillées/fissurées** : Éliminer les parties non adhérentes avec un abrasif à l'eau. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur fond non peint.

APPLICATION

- En 1 couche grasse sur support préparé.
- Répartir en croisant pour obtenir une épaisseur homogène, puis lisser sans appuyer de bas en haut.
- Travailler rapidement hors courant d'air et ne pas revenir sur des zones en cours de séchage pour éviter les traces de reprise.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C, hors courant d'air – HR < 70%

CONSEILS

Bien mélanger la peinture avec une spatule plate ou un malaxeur avant l'utilisation.
- Retirer les éventuelles bandes de masquage immédiatement après la mise en peinture.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans une limite de 12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé.

Bien ventiler et aérer la pièce après l'application du produit

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.