

Este documento es de uso comercial e informativo. Keraben Grupo se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier información contenida en el mismo. En caso de duda, se ruega verificar con fábrica los datos de esta ficha técnica.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

|          |                    |         |                                    |
|----------|--------------------|---------|------------------------------------|
| CÓDIGO   | ARTÍCULO           | FORMATO | GRUPO                              |
| R0002949 | ZQ SANTUARIO WHITE | 30 X 90 | BIII - Anexo L - DOP PBREVBIII-001 |





|                        |   |       |           |
|------------------------|---|-------|-----------|
| TIPO DE PASTA          | BLANCA                                      | CLASE | Esmaltado |
| ACABADO                | RECTIFICADO PRODUCTO MUY DESTONIFICADO (V4) |       |           |
| RECOMENDACIONES DE USO | Revestimiento de paredes interiores         |       |           |

2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO SEGÚN LA NORMA ISO 13006 Y UNE-EN 14411

| DIMENSIÓN |   | ENSAYO-NORMA | NORMA ISO 13006 |          | ITEM            |                   |
|-----------|---|--------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|
|           | LARGO - CALIBRE CENTRAL                 | ISO 10545-2  | ±0,3%           | ±1,00mm  | ±0,06%          | G: 898,0±0,50mm   |
|           | CORTO - CALIBRE CENTRAL                 | ISO 10545-2  | ±0,3%           | ±0,89mm  | ±0,17%          | G: 298,0±0,50mm   |
|           | ESPESOR                                 | ISO 10545-2  | ±5,00%          | ±0,50mm  | ±5,00%          | 9,8 ±0,49mm       |
|           | RECTITUD DE LOS LADOS                   | ISO 10545-2  | ±0,3%           | ±0,80mm  | ±0,07%          | ≤0,60 mm          |
|           | ORTOGONALIDAD                           | ISO 10545-2  | ±0,3%           | ±1,50mm  | ±0,12%          | ≤1,10 mm          |
|           | PLANITUD LATERAL DE SUPERFICIE / ALABEO | ISO 10545-2  | ±0,4%           | ± 1,80mm | +0,16% / -0,06% | +1,40mm / -0,50mm |

| PROPIEDADES FÍSICAS |                              | ENSAYO-NORMA     | VALOR PRESCRITO POR LA NORMA         | ITEM                                   |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
|                     | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | EN 16165 Anexo A | Declaración del Fabricante           | NO APLICA                              |
|                     |                              | EN 16165 Anexo B | Declaración del Fabricante           | NO APLICA                              |
|                     |                              | EN 16165 Anexo C | Declaración del Fabricante           | NO APLICA                              |
|                     |                              | ANSI A137: DCOF  | Declaración del Fabricante           | NO APLICA                              |
|                     | ABSORCIÓN DE AGUA            | ISO 10545-3      | >10%                                 | 12% < E < 18%                          |
|                     | FUERZA DE ROTURA             | ISO 10545-4      | 600 N                                | 600 N                                  |
|                     | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN     | ISO 10545-4      | 12 N/mm²                             | 12 N/mm²                               |
|                     | IMPACTO                      | ISO 10545-5      | Declaración del Fabricante           | NO APLICA                              |
|                     | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN    | NO APLICA        | NO APLICA                            | NO APLICA                              |
|                     | COEFICIENTE DE DILATACIÓN    | ISO 10545-8      | 9 · 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> | 6,5 · 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> |
|                     | RESISTENCIA TÉRMICA          | ISO 10545-9      | Declaración del Fabricante           | RESISTE                                |
|                     | RESISTENCIA AL CUARTEO       | ISO 10545-11     | Exigida                              | RESISTE                                |
|                     | RESISTENCIA A LA HELADA      | ISO 10545-12     | Declaración del Fabricante           | NO APLICA                              |

| PROPIEDADES QUÍMICAS  |                                       |                           | ENSAYO-NORMA | NORMA ISO 13006            | ITEM |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|
|  | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS/BASE DÉBILES | ÁCIDO CÍTRICO             | ISO 10545-13 | Declaración del Fabricante | LA   |
|   |                                       | ÁCIDO CLORHÍDRICO         | ISO 10545-13 | Declaración del Fabricante | LA   |
|   |                                       | HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE) | ISO 10545-13 | Declaración del Fabricante | LA   |
|  | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS/BASE FUERTES | ÁCIDO LÁCTICO             | ISO 10545-13 | Declaración del Fabricante | HA   |
|   |                                       | ÁCIDO CLORHÍDRICO         | ISO 10545-13 | Declaración del Fabricante | HA   |
|   |                                       | HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE) | ISO 10545-13 | Declaración del Fabricante | HA   |
|  | RESISTENCIA AGENTES DE LIMPIEZA       |                           | ISO 10545-13 | Mínimo B                   | A    |
|  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS             |                           | ISO 10545-14 | Mínimo 3                   | 5    |

Este documento es de uso comercial e informativo. Keraben Grupo se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier información contenida en el mismo. En caso de duda, se ruega verificar con fábrica los datos de esta ficha técnica.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

|          |                    |         |                                    |
|----------|--------------------|---------|------------------------------------|
| CÓDIGO   | ARTÍCULO           | FORMATO | GRUPO                              |
| R0002949 | ZQ SANTUARIO WHITE | 30 X 90 | BIII - Anexo L - DOP PBREVBIII-001 |

|                        |   |       |           |
|------------------------|---|-------|-----------|
| TIPO DE PASTA          | BLANCA  | CLASE | Esmaltado |
| ACABADO                | RECTIFICADO PRODUCTO MUY DESTONIFICADO (V4)                 |       |           |
| RECOMENDACIONES DE USO | Revestimiento de paredes interiores                         |       |           |
| COLOCACIÓN             | Junta mínima de 1,5 mm. No trabar. No apto para exteriores. |       |           |
| ZONAS DE APLICACIÓN    | Interior  |       |           |
| CARAS                  | 14  |       |           |



