

MOSAÏK Façade 2 en 1

TOUS SUPPORTS - Sous-couche intégrée

BÂTIMENT
MOSAÏK

Date : 2025



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

SPÉCIFICATIONS

NATURE DE LA RÉSINE

Styrène Acrylique et siloxane

CONDITIONNEMENT

2,5L et 10L

ASPECT

Mat

SUPPORTS

Tous supports neufs ou anciens non fissurés
Ciment, béton, briques, crépi fin, enduit

SECHAGE



AU TOUCHER : 2H à 23°C / HR<50%
ENTRE 2 COUCHES : 12H

MATÉRIEL



Rouleau spécial façade en fibres
synthétiques 18mm

NETTOYAGE DES OUTILS



Eau

RENDEMENT

Env. 8m² à 10m²/L sur fonds lisses
Env. 3m² à 5m² sur fonds légèrement
structurés

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30g/l COV.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOSAÏK Façade 2en1 est une peinture façade au revêtement à film mince de classe D2 qui reflète l'état d'origine du support.

A base de copolymères acryliques additivés en siloxane, cette peinture assure une protection efficace et durable contre l'encrassement atmosphérique et face aux intempéries.

Contient un produit biocide PT7, utilisé pour protéger les pellicules ou les revêtements par la maîtrise des altérations microbiennes ou de la croissance des algues afin de sauvegarder les propriétés initiales de la surface des peintures.

- Technologie 2en1 : sous-couche intégrée, un seul produit s'adapte à plusieurs types de façades non fissurées.
- Technologie allégée pour un grand confort d'application.
- Teintable avec le nuancier Chromatic (hors teinte OUC)

Spécialement conçues pour l'extérieur

PREPARATION conforme au DTU 59.1

Les fonds doivent être propres, sains, secs, cohésifs et préalablement traités par traitement par Anti-dépôt verts.

● **Sur tous supports peints ou non peints** : gratter et éliminer les aspérités et parties non adhérentes à l'aide d'un grattoir ou d'une lame de couteau. Traiter avec le produit décontaminant Anti-dépôt verts. Laisser agir une semaine puis nettoyer avec un appareil haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.

● **Sur supports poreux** : appliquer une première couche diluée de 5% à 10% d'eau de Mosaik peinture tous supports 2en1 avant la mise en peinture.

● **Sur support farinant** : appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

Ne pas appliquer sur parpaing ou support maçonnerie de petits éléments (moellons, briques monomur etc...) non enduites

APPLICATION

Avant le chantier, il est conseillé d'appliquer sur une surface témoin pour maîtriser la dépose et homogénéiser la peinture sur le rouleau. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avec une spatule plate avant utilisation.

Appliquer en première couche sur support propre, préparé et en bon état. Appliquer une 2^{ème} couche après 12 heures.

Appliquer régulièrement et de manière homogène en commençant par les angles à l'aide d'un pinceau.

CONSEILS

- Ne pas appliquer sur parpaing ou tout support brut non recouvert d'un enduit

- Ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois

- Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cours de dégel

- Ne pas recouvrir un enduit hydraulique de moins de 1 mois.

- Ne pas appliquer par temps menaçant ou en plein soleil.

- Appliquer par une température dans l'idéale comprise entre 5°C et 25°C – HR < 80%, les conditions minimales d'intervention sont définies par le DTU 59.1.

- Ne pas appliquer sur un crépi à forte structure (supérieure à 3mm).

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les nettoyant à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Conservé les emballages soigneusement fermés. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer après utilisation et conserver 12 mois dans son emballage d'origine entamé.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent en traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement.

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

